



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. € 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia – Via Vappa, 14
Ceparana – Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

BLACKBOARD EFFETTO LAVAGNA MAGNETICA

Smalto acrilico ad acqua prodotto nella versione nero magnetico permette di ottenere un risultato molto originale, con la possibilità di scrivere sopra con gessetti bianchi o colorati, oppure di fissare fogli di carta con magneti o calamite. La scrittura si cancella con un panno morbido, e il prodotto può essere applicato su muri, porte in legno, metalli, oggettistica d'arredamento, ottenendo un originalissimo super effetto novità

Caratteristiche del prodotto

Composizione: a base di speciali resine acriliche ad acqua
Peso specifico: 1.6 Kg/l
Essiccazione: al tatto circa 4 ore; in profondità 24 ore
Temperatura di applicazione: 5 – 35°C
Resa: 4 - 6 mq/l. circa a seconda del supporto/assorbimento
Conservazione in confezione ben chiusa e al riparo dal gelo

Modo d'impiego

Applicazione: a pennello, rullino
Diluizione: prodotto pronto all'uso
Tempo fra una mano e l'altra: 24 ore
Compatibilità: si sconsiglia la miscelazione con prodotti simili per non alterare le caratteristiche tecniche del prodotto.
Pulizia attrezzi: immediatamente con acqua

Sistemi di applicazione

- PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: legno nuovo: stuccare eventuali imperfezioni, applicare una mano di fondo (pittura per edilizia cementante), quindi, dopo una eventuale carteggiatura e spolveratura, applicare 2 mani, intervallate da 24 ore, del nostro BLACKBOARD. legno verniciato: valutare l'ancoraggio del vecchio smalto, eventualmente con l'aiuto di spatole far saltare le parti male ancorate, stuccare e spolverare, quindi procedere ad applicare BLACKBOARD, attendendo 24 ore tra una mano e l'altra.
ferro nuovo: sgrassarlo accuratamente con solvente, applicare un mano di antiruggine e dopo averla lasciata essiccare applicare 2 mani BLACKBOARD. ferro già verniciato: asportare completamente, mediante attrezzi meccanici, lo smalto male ancorato, ripristinare le parti a ferro nudo con antiruggine, pulirlo con solventi o sgrassanti, dopodiché procedere ad applicare due mani di BLACKBOARD

N.B. Non applicare lo smalto sotto il sole battente o con clima molto freddo, per ottenere un super effetto magnetico può essere necessaria l'applicazione di almeno 3-4 mani di prodotto.
