



# COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa  
Fabbrica Pitture Vernici Smalti  
cap. soc. € 129.000,00 i.v.  
Tribunale La Spezia n. 908  
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832  
P.IVA eC.F. 00072100118  
mail: [info@colorificiotirreno.com](mailto:info@colorificiotirreno.com)

Stabilimenti  
La Spezia – Via Vappa, 14  
Ceparana – Via Genova, 128  
Amministrazione:  
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia  
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878  
[www.colorificiotirreno.it](http://www.colorificiotirreno.it)

## TIRRENO

### SMALTO SINTETICO A RAPIDA ESSICCAZIONE

TIRRENO, smalto sintetico universale, è dotato di ottimo potere coprente, grande pennellabilità, eccellente dilatazione e totale assenza di colature, elevata resistenza alle intemperie sia in ambiente industriale che marino, tanto da potersi definire "per imbarcazioni". Assicura, inoltre, perfetta adesione sia su ferro che su legno, elevata brillantezza (oltre 90 gloss), assenza di sfarinamento e buona solidità alla luce delle tinte di cartella, tono di bianco puro e non ingiallente. Dotato di ottima elasticità, resiste perfettamente all'esterno anche in climi rigidi o caratterizzati da forte escursione termica e/o alta percentuale di umidità relativa. TIRRENO è formulato nel pieno rispetto dell'ambiente, con pigmenti esenti da piombo e da cromo.

#### Caratteristiche tecniche

peso specifico	0,95 -1,3 kg/l secondo il colore
resa pratica per una mano essiccazione a 20°C	14 - 16 mq/l fuori polvere 2 - 4 ore in profondità 24 ore
diluente	Acquaragia o DSU 151
diluizione	pronto all'uso
applicazione	pennello, rullo, spruzzo
Colori	bianco, nero e cartella
Confezioni	15 - 2,5 – 0,750 – 0,375 litri
Scadenza	È consigliabile usare il prodotto entro due anni dalla data di produzione

#### Impiego

Tirreno è raccomandato per la verniciatura di scafi in legno e ferro, infissi, tapparelle, serramenti in legno e ferro, carpenteria e costruzioni metalliche, tubazioni, serbatoi, recinzioni, conformemente alla sua definizione di smalto "universale".

#### Applicazione

Pulire accuratamente la superficie da verniciare, avendo cura di rimuovere ogni traccia di grasso, unto e vernici preesistenti non perfettamente ancorate.

*Ferro:* applicare una o due mani di antiruggine di ottima qualità, come STARS PRIMER o NAVALCROM; dopo l'intervallo di tempo previsto dalle Schede Tecniche dei prodotti citati, applicare due mani di TIRRENO.

*Legno:* se necessario si può applicare una mano di fondo, come SANALEGNO, MINIO DI PIOMBO, NOVOPAC, a seconda del manufatto da verniciare: Si applicano quindi due mani di TIRRENO.