



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. € 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia – Via Vappa, 14
Ceparana – Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

ESCLUSIVA

PITTURA PROFESSIONALE TRASPIRANTE PER INTERNI

ESCLUSIVA, tempera murale traspirante per interni è specifica per il Professionista che esige un prodotto di ottima copertura e buona pennellabilità, che gli consenta di eseguire il lavoro con risultati eccellenti in minor tempo.

ESCLUSIVA è indicato per la tinteggiatura di locali interni anche con scarsa areazione e soggetti a fumi e vapor d'acqua, come cucine, bagni, cantine, ecc.; garantisce, infatti, ottima traspirazione ed eccellente protezione contro la muffa ed i batteri.

Il prodotto ha un bassissimo contenuto di elementi volatili tali da poter essere VOC tendente a zero.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1,678 kg/l
Aspetto del prodotto	tixotropico
Aspetto del film	opaco
Resa	3-4 mq/l per due mani
Diluizione	acqua
Diluizione	50% prima mano 30 – 40% seconda mano.
Essiccazione	4 – 5 ore tra una mano e l'altra (a temperatura di 20°C)
Applicazione	pennello, rullo, spruzzo, airless
Confezioni	14 – 5 – 2,5 litri
Magazzinaggio	Teme il gelo. Conservare a +4°C.

Impiego

Si applica su soffitti e pareti interni, vecchi e nuovi, finiti ad intonaco civile o rasati; si può applicare anche direttamente su mattoni, legno, faesite, gasbeton e praticamente tutti i materiali da costruzioni di uso più frequente.

Applicazione

Assicurarsi che la parete da pitturare sia perfettamente pulita, priva di polvere e parti friabili, che determinerebbero il distacco della pittura una volta asciutta.

Pareti nuove: applicare una prima mano di Esclusiva diluita al 50 – 60% (7 – 9 litri di acqua per una latta da 25 kg.). Se il muro è molto assorbente dare una seconda mano con la stessa diluizione. Applicare l'ultima mano diluita al 30% (5 litri circa per una latta).

Pareti già verniciate: asportare, carteggiando, tutte le vecchie pitture non perfettamente ancorate alla parete, stuccare dove necessario per livellare eventuali imperfezioni, quindi procedere con almeno due mani delle quali la prima diluita al 40 – 50%, la seconda al 30% circa.

E' importante tenere presente che la diluizione indicata è sempre teorica, in quanto è sempre in funzione del differente grado di assorbimento delle pareti che si devono pitturare.
