



# COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Srl  
Fabbrica Pitture Vernici Smalti  
cap. soc. € 129.000,00 i.v.  
Tribunale La Spezia n. 908  
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832  
P.IVA eC.F. 00072100118  
mail: [info@colorificiotirreno.com](mailto:info@colorificiotirreno.com)

Stabilimenti  
La Spezia – Via Vappa, 14  
Ceparana – Via Genova, 128  
Amministrazione:  
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia  
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878  
[www.colorificiotirreno.it](http://www.colorificiotirreno.it)

## ACRISIL

### FINITURA ACRIL SILOSSANICA PER ESTERNO

Acrisil garantisce elevata idrorepellenza ed eccellente traspirabilità paragonabile a quella dei prodotti a base minerale (calce, silicato di potassio), tali da proporsi come prodotto particolarmente indicato per una protezione ottimale delle facciate.

Acrisil è impermeabile alla pioggia, ma permeabile al vapor d'acqua, raggiungendo, in tal modo, il risultato di proteggere i muri esterni dalla pioggia battente e quindi di evitare la formazione di muschi e muffe, di migliorare l'isolamento termico delle pareti interne e di evitare sfogliamenti e distacchi dal muro per effetto dell'evaporazione dell'umidità.

#### Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1,550 – 1,600 Kg/Lt.
Resa	8 – 10 mq/l
Diluente	acqua
Diluizione	20 – 30 % 1 <sup>^</sup> mano e 2 <sup>^</sup> mano
Strato d'aria equivalente	sd 0,090 m (max. 2 metri)
(indice di traspirabilità: tanto più il valore di "sd" si avvicina allo zero, tanto più è traspirante).	
Permeabilità all'acqua W24	0,228
(assorbimento capillare di acqua)	
Permeabilità al vapor d'acqua	u=750
Temperatura di applicazione	+5 +30°C
Sovraverniciabile	3 – 4 ore
Aspetto	opaco
Magazzinaggio	12 mesi in latta chiusa in locale fresco e ventilato. TEME IL GELO

#### Impiego

Eccellente per esterno, Acrisil può trovare impiego anche all'interno.

Si applica su pareti in cemento, intonaco civile, fibrocemento sia nuove che già vernicate, anche con pitture sintetiche.

Applicare una mano di fondo silossanico consolidante, nostro SILOXAN FONDO (vedi Scheda Tecnica); applicare quindi, a distanza di 12 – 24 ore secondo la stagione, due mani di Finitura Acrisil.