



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. € 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia – Via Vappa, 14
Ceparana – Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

ANCHORGLASS

ANCORANTE IN VETRORESINA

Anchorglass, ancorante per vetroresina, è specificamente formulato per la verniciatura di imbarcazioni in vetroresina e plastica.

L'applicazione di Anchorglass rende la superficie idonea ad essere verniciata con qualunque prodotto monocomponente, garantendone la perfetta adesione sia sull'opera viva (carena e bagnasciuga) che su fuoribordo, coperta e quant'altro.

Se ne sconsiglia la ricopertura con cicli bicomponenti.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico	circa 1 kg/l
Spessore per mano	15 micron
Resa pratica	8/10 mq/l
Essiccazione	6 ore sovraverniciabile
Applicazione	pennello, spruzzo
Diluizione	pronto all'uso
Diluyente	Nitro antinebbia
Aspetto del film	opaco
Colore	rosa

Impiego

Lavare accuratamente ed eliminare ogni traccia di grasso dalla superficie da verniciare. Applicare una sola mano di Anchorglass in strato sottile (10 – 15 micron) a pennello o a spruzzo. Dopo non meno di 6 ore dall'applicazione, la superficie trattata con Anchorglass è idonea ad essere verniciata con qualunque tipo di pittura, senza necessitare di carteggiatura preventiva. Un litro di Anchorglass è sufficiente per il trattamento di 8 – 10 mq. Di superficie. Anchorglass è pronto all'uso.

Lavare gli attrezzi con Diluyente Nitro Antinebbia.
