



# COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa  
Fabbrica Pitture Vernici Smalti  
cap. soc. € 129.000,00 i.v.  
Tribunale La Spezia n. 908  
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832  
P.IVA eC.F. 00072100118  
mail: [info@colorificiotirreno.com](mailto:info@colorificiotirreno.com)

Stabilimenti  
La Spezia – Via Vappa, 14  
Ceparana – Via Genova, 128  
Amministrazione:  
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia  
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878  
[www.colorificiotirreno.it](http://www.colorificiotirreno.it)

## CERAMICO

### SMALTO CERAMIZZATO PER PAVIMENTI

Di eccezionale brillantezza e resistenza agli acidi, all'abrasione, alle sollecitazioni meccaniche, **Ceramico** è idoneo alla verniciatura di pavimenti in cemento, legno, ferro sottoposti a grande usura come capannoni industriali e magazzini di stoccaggio in generale. Se ne sconsiglia l'uso sulle superfici poco porose quali grès, monocotture smaltate ( piastrelle in ceramica ), marmi, ecc. a meno di provvedere ad una preventiva "discatura".

Si pulisce facilmente sia con detergenti che con solventi senza timore di rovinare il trattamento ottenuto.

#### Caratteristiche tecniche:

Peso specifico	930 – 940 g/l
Resa	4 – 6 mq/l per una mano in funzione della superficie da verniciare
Applicazione	pennello, rullo, spruzzo
Diluyente	Diluyente Sintetico ( D.S.U. 151 )
Diluizione	vedasi il paragrafo "impiego"
Essiccazione	calpestabile dopo 24 ore riverniciabile: da 20 minuti minimo a 48 ore massimo in profondità: 8-10 giorni
Colori	trasparente, grigio RAL 7001, rosso RAL 3011

#### **CONSERVARE ALL'ASCIUTTO. TEME FORTEMENTE L'UMIDITA'**

#### Impiego:

Ceramico si applica come un prodotto monocomponente, ma, in effetti, si tratta di un prodotto bicomponente il cui catalizzatore è costituito dall'umidità dell'aria; è perciò necessario conservare Ceramico ben chiuso ed in locali asciutti.

Prima di iniziare la verniciatura assicurarsi che il pavimento sia perfettamente esente da polvere, olio, grasso e quant'altro renderebbe precaria l'adesione di Ceramico.

E' opportuno verificare che non ci sia umidità di risalita, sigillando un telo di nylon nei punti ritenuti critici, onde verificare la eventuale presenza di vapor d'acqua

Si consiglia il seguente ciclo di applicazione: applicare una prima mano di prodotto diluita al 20% circa con Diluyente Sintetico Universale D.S.U. 151 a mo' di fissativo ancorante, specialmente in caso di pavimenti particolarmente polverosi; applicare quindi, nei tempi indicati, la seconda e la terza mano senza diluire.

Ceramico viene fornito nella versione trasparente. Per ottenere i colori indicati ( RAL 7001, RAL 3011 ), aggiungere le quantità fornite di colorante PIGMOL e mescolare a mano o meccanicamente sino ad ottenere un prodotto perfettamente amalgamato.

Essiccazione: Ceramico è già calpestabile dopo 24 ore dall'applicazione dell'ultima mano, ma per raggiungere una reticolazione ottimale sono necessari 8 – 10 giorni circa.