



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. € 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia – Via Vappa, 14
Ceparana – Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

EPOGLOSS

Smalto epossidico bicomponente

Smalto epossidico a due componenti, Epogloss trova impiego in campo industriale, sia nella protezione interna di serbatoi destinati allo stoccaggio di alcali diluiti e solventi a temperatura ambiente, sia nella verniciatura di strutture in calcestruzzo all'esterno ed all'interno.

Epogloss è dotato di buona resistenza all'esterno, di eccellente resistenza ai solventi ed agli alcali e resiste ad una temperatura in atmosfera di circa 100°C.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1250 gr/l ± 50 (prodotto catalizzato riferito al bianco)
Resa pratica per mano	7-7,5 mq/l allo spessore consigliato per ogni mano
Spessore consigliato	25 – 30 micron per mano
Catalisi	A= 87,5 B= 13,5
Pot life a 25°C	16-24 ore
Essiccazione a 25°C	24-48 ore per applicazione seconda mano
Temperatura ambiente	applicare fra +5°C e +35°C
Diluente	Eposol
Diluizione	3 – 5% a pennello; 5 – 10% a spruzzo
Aspetto del film	semilucido
Colori	a richiesta per quantitativi minimi da convenire

Applicazione

Si impiega come finitura su antiruggini epossidiche, su primer zincanti, su cemento.

Preparare il supporto come previsto per i fondi consigliati.

Mescolare separatamente la base e l'induritore. Aggiungere alla Base l'Induritore ed omogeneizzare accuratamente con agitatore.

Su cemento nuovo e molto assorbente si consiglia di applicare una prima mano molto diluita (50%) in funzione di fissativo; applicare quindi due mani come indicato.

Su qualsiasi supporto applicare sempre due mani.

Attenzione! Epogloss, come tutti i prodotti epossidici applicati all'esterno può virare di colore e sfarinare leggermente.

Note di sicurezza

Pittura a base di solventi infiammabili. Per l'applicazione in ambienti chiusi, si consiglia l'uso di apparecchiature antideflagranti, maschere protettive ed un'adeguata ventilazione.

Per lo stoccaggio conservare il prodotto lontano da sorgenti di calore o fiamme dirette.