

# COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Srl  
Fabbrica Pitture Vernici Smalti  
cap. soc. € 129.000,00 i.v.  
Tribunale La Spezia n. 908  
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832  
P.IVA eC.F. 00072100118  
mail: [info@colorificiotirreno.com](mailto:info@colorificiotirreno.com)

Stabilimenti  
La Spezia – Via Vappa, 14  
Ceparana – Via Genova, 128  
Amministrazione:  
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia  
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878  
[www.colorificiotirreno.it](http://www.colorificiotirreno.it)

## EPOXYPRIMER H.B. PRIME EPOSSIDICO AL ALTO SPESSORE

Primer epossidico a due componenti ad elevato spessore. Indicato per la protezione di impianti industriali è dotato di buona resistenza in ambiente aggressivo. È inoltre dotato di buona adesione anche su materiale non perfettamente preparato.

### Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1,3 – 1,4
Viscosità	CF/4 25°C 45 – 60 sec.
Residuo secco	73 – 77%
Aspetto del film	semilucido
Spessore consigliato	100 micron
Componenti	2
Pot life	16 – 24 ore
Rapporto di miscelazione	100:20
Consumo a 100 micron	190 ml/mq
Diluyente	Eposol
Applicazione	pennello, airless
Essiccazione	al tatto 4 – 6 ore
Sovraverniciabile	minimo 24 massimo 72 ore
Colore	giallo oca - grigio
Magazzinaggio	12 mesi

### Impiego

Finiture compatibili: epossiviniliche, poliuretaniche, epossidiche a basso ed alto spessore.

Finitura epossivinilica: primer per cicli destinati ad ambienti con aggressione marina ed industriale elevata, quando, specialmente nel caso di manutenzione, non si può effettuare la sabbiatura del supporto.


Finitura epossidica a basso e ad alto spessore: primer per cicli destinati ad ambienti soggetti ad aggressione chimica media.

Finitura poliuretanica: primer per cicli di verniciatura di apparecchiature, macchinari, superfici in calcestruzzo operanti in ambienti a forte aggressione marina ed industriale.

### Preparazione del supporto

Sabbiatura a metallo quasi bianco (SA 2 ½) in presenza di calamina aderente e di vecchie pitture. Sabbiatura a metallo grigio in presenza di calamina non aderente e di ruggine. In caso sia impossibile sabbiare, anche una accurata spazzolatura meccanica sulla ruggine e sulle vecchie pitture garantisce la perfetta adesione di Epoxyprimer H.B. al supporto.

---



# COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Srl  
Fabbrica Pitture Vernici Smalti  
cap. soc. € 129.000,00 i.v.  
Tribunale La Spezia n. 908  
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832  
P.IVA eC.F. 00072100118  
mail: [info@colorificiotirreno.com](mailto:info@colorificiotirreno.com)

Stabilimenti  
La Spezia – Via Vappa, 14  
Ceparana – Via Genova, 128  
Amministrazione:  
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia  
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878  
[www.colorificiotirreno.it](http://www.colorificiotirreno.it)

Per le superfici in cemento prevedere una leggera sabbiatura o spazzolatura di irruvidimento.

## Note

Si tratta di pittura a base di solventi infiammabili; in ambienti chiusi si consiglia l'uso di apparecchiature antideflagranti, maschere protettive e adeguata ventilazione.

