



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. € 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia – Via Vappa, 14
Ceparana – Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

GOMMALIQUIDA

RIVESTIMENTO IMPERMEABILE AD ACQUA

Gommaliquida è un rivestimento a base di elastomeri acrilici ad acqua formulato per impermeabilizzare tetti, terrazze, solai, coperture industriali, canne fumarie in cemento, legno, metalli in genere, ecc...

Gommaliquida è specificamente ideato per il ripristino di coperture in cartone catramato e guaina, in eternit, in lamiera zincata, ecc...

È inoltre efficace come sigillante ed insonorizzante.

Gommaliquida è stato ritenuto prodotto particolarmente idoneo ad "incapsulare" le coperture in cemento-amianto (eternit), affrontando e risolvendo, almeno temporaneamente, il problema della salvaguardia della salute umana e del rispetto dell'ambiente.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1,3 – 1,4 secondo colore
Resa consigliata	2 mq/kg.
Diluente	acqua
Applicazione	pennello, rullo e airless
Diluizione	pennello e rullo: pronto all'uso Airless: 10%
Essiccazione a 20°C	2 – 3 ore in superficie 10 – 12 ore sovraverniciabile 6 – 7 giorni calpestabile
Colori	rosso ossido, verde cromo, grigio cemento, bianco, trasparente, nero.

Impiego

Gommaliquida garantisce ottima resistenza agli agenti atmosferici, ottima impermeabilità, facile manutenzione, elevata elasticità del film nel tempo.

Non applicare con tempo incerto o in previsione di gelate notturne: Gommaliquida non avrebbe il tempo di asciugare.

Pulire accuratamente le superfici da rivestire eliminando polvere, vecchi strati di vernice o altro non perfettamente ancorato al supporto. In caso di supporti molto assorbenti, applicare una mano di fissativo Plioprimer o una mano di Gommaliquida diluita al 25 – 30%.

Dopo l'essiccazione completa (6 – 7 giorni) Gommaliquida è moderatamente pedonabile.

TEME IL GELO.