



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

**Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features**

COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. " 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia . Via Vappa, 14
Ceparana . Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa, 14 . 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 . Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

IDROREPELLENTE SILICONICO

È un composto organosilicico idoneo al trattamento di diversi materiali alcalini e non, quali calcestruzzo, fibrocemento, terrecotte, pietre, gesso e per tutti quei materiali sufficientemente porosi e quindi in grado di lasciarsi ~~imregnare~~ in profondità, onde garantire ~~l~~ effetto idrorepellente nel tempo. Il trattamento conferisce un effetto perlante già evidente dopo alcune ore dall'applicazione. Normalmente è possibile sovrapporre qualsiasi tipo di pittura.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico	950 gr/l
Diluente	DSU 151
Diluizione	Pronto all'uso
Essiccazione	12 ore ma sempre in funzione dell'assorbimento
Resa	3 . 4 mq/l secondo supporto

Impiego

Le superfici da trattare devono essere asciutte e prive di polvere. Applicare a pennello, rullo , spruzzo o meglio airless, fino a saturazione del supporto. Dopo una pioggia attendere almeno 3 giorni prima di applicare idrorepellente siliconico. In caso di cemento fresco attendere almeno 28 giorni.

Idrorepellente Siliconico asciuga rapidamente all'aria, ma acquista la sua efficacia definitiva dopo circa una settimana a temperatura superiore ai 5°C.

Conservare in luogo fresco ed asciutto, a temperatura non superiore a 30°C.