



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Srl
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. € 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia – Via Vappa, 14
Ceparana – Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

INTONACHINO SILOSSANICO

RIVESTIMENTO ARCILSILOSSANICO AD EFFETTO GRANULATO PER ESTERNO

A base di resina acrilica pura e silossanica in dispersione acquosa, graniglie di marmo di spessore di circa 1,5 mm, cariche e pigmenti resistenti alla luce ed agli alcali, garantisce ottima adesione su tutte le superfici adeguatamente preparate e eccellente resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1,700 – 1,800 kg/l
Spessore del film	1,5 mm circa
Resa pratica	3-3,3 kg/mq in funzione del supporto
Diluente	acqua
Diluizione	pronto all'uso o max 3%
Applicazione	spatola di acciaio inox e spatola in plastica a finire
Colore	come da mazzetta edilizia, tenendo conto che il particolare tipo di lavorazione può portare il colore a discostarsi dal colore di cartella
Aspetto	opaco
Magazzinaggio	12 mesi in confezioni ben chiuse al riparo dal sole, dal gelo e dagli agenti atmosferici

Impiego

Si applica su supporti rifiniti a civile, di malta bastarda a base di calce cemento. Il supporto deve essere regolare e assorbente, solido ed omogeneo, possibilmente fresco. Eventuali rappezzi devono per quanto possibile accordarsi con il tipo di intonaco esistente. In caso di supporti stagionati o molto assorbenti o in presenza di temperature elevate bagnare a rifiuto ed iniziare l'applicazione quando l'acqua è stata completamente assorbita.

Non idoneo al trattamento di supporti verniciati con pitture sfarinanti, inconsistenti, degradati.

Supporti nuovi: applicare una mano di Sottofondo pigmentato per Plastici nel colore desiderato; applicare successivamente, nei tempi indicati, Intonachino Silossanico con spatola in acciaio e lisciare con spatola in plastica. In caso di intonaco particolarmente fine e regolare applicare una mano di Siloxan Fondo invece di Sottofondo per Plastici.

Supporti vecchi: far precedere al ciclo di cui sopra una mano di Isolante al Solvente, diluita al 30% con Diluente Nitro.

Applicazione

Condizioni ambientali: temperatura compresa fra +8°C e +30°C; umidità relativa max 80%

È fondamentale per la buona riuscita del lavoro che il prodotto sia applicato in condizioni climatiche favorevoli. In caso contrario i tempi di essiccazione sarebbero negativamente influenzati tanto da compromettere il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione in 10-15 giorni in condizioni ambientali ottimali.

Durante questo tempo è opportuno proteggere le superfici trattate da pioggia battente, gelo, nebbia e polveri.

Teme il gelo.
