



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. " 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia . Via Vappa, 14
Ceparana . Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa, 14 . 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 . Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

KRISTALL KL 105

VERNICE PER ESTERNO ED INTERNO

Vernice di alta qualità, Kristall KL 105 assicura eccellente brillantezza e ritenzione della stessa, massima elasticità e resistenza alle intemperie ed ai raggi ultravioletti.

Per tali caratteristiche Kristall KL 105 è specialmente indicata per la protezione e la finitura di opere in legno situate all'esterno contro l'azione del tempo del sole e del salino.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico	0,980 . 0,990 kg/litro
Aspetto	brillante
Solidi in volume	48 . 50%
Spessore	25 micron (film asciutto)
Resa pratica	10 . 12 mq/litro
Essiccazione a 25°C	al tatto : 4 ore Sovraverniciabile . 12 ore In profondità : 48 ore da +5°C a +35°C
Temperatura per l'applicazione	85°C
Resistenza al calore	Acquaragia o D.S.U. 151
Diluente	preferibilmente a pennello
Applicazione	vedasi appresso
Diluizione	conservare in locali asciutti. Non teme il gelo.
Magazzinaggio	

Applicazione: ciclo consigliato

Legno nuovo: applicare una mano di impregnante antitarlo fungicida, ns. SANALEGNO 10. Quindi, sempre carteggiando con carta fine tra una mano e la successiva, agire come segue:

- Una mano di Kristall KL 105 diluita al 15 . 20%
- Una mano di Kristall KL 105 diluita al 5 . 10%
- 2 . 3 mani di kristall KL 105 senza diluizione o al massimo diluendo al 3% se si applica in presenza di forte ventilazione

Legno già verniciato: lavare accuratamente la superficie con acqua dolce e ammoniaca nella proporzione di 6 a 1. In presenza di legni di quercia, mogano e teak la soluzione di acqua e ammoniaca di cui sopra può scolorire il legno; in tal caso usare soltanto acqua abbondante. Procedere quindi come per il legno nuovo omettendo il Sanalegno e la prima mano diluita al 15-20%.

Manutenzione normale: pulire accuratamente la superficie da verniciare e carteggiare leggermente; applicare una prima mano di Kristall KL 105 e dopo 12-18 ore a seconda della temperatura carteggiare con carta abrasiva fine e applicare una seconda mano diluita al 5% circa.

Preparazione della superficie

La superficie da verniciare deve essere completamente asciutta e pulita. NON applicare in condizioni di forte umidità dell'aria.

Norme di sicurezza

Durante l'applicazione in locali chiusi ed il seguente periodo di essiccazione assicurare una adeguata ventilazione.