



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. € 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia – Via Vappa, 14
Ceparana – Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

KRISTALL COLOR 707

FLATTING URETANICA MONOCOMPONENTE COLORATA PER IMBARCAZIONI

Le vernici KRISTALL sono studiate per assicurare ottime doti di applicazione, brillantezza ed elasticità, massima resistenza alle intemperie e raggi ultravioletti. Per tali caratteristiche le vernici KRISTALL sono specifiche per protezione e finitura di opere in legno contro l'azione del tempo, del sole e del mare.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico	0,900 kg/litro
Aspetto	brillante
Solidi in volume	48 – 50%
Spessore	25 micron (film asciutto)
Resa pratica	10 – 12 mq/litro
Essiccazione a 25°C	al tatto : 4 ore Sovraverniciabile . 12 ore In profondità : 48 ore da +5°C a +35°C
Temperatura per l'applicazione	95°C
Resistenza al calore	Acquaragia o D.S.U. 151
Diluente	preferibilmente a pennello
Applicazione	vedasi appresso
Diluizione	conservare in locali asciutti. Non teme il gelo.
Magazzinaggio	

Applicazione

La superficie da verniciare deve essere completamente asciutta e pulita. NON applicare in condizione di forte umidità dell'aria.

Legno nuovo: applicare una mano di impregnante fungicida ns. SANALEGNO 10. Quindi sempre carteggiando con carta fine tra una mano e la successiva, agire come segue: una mano di KRISTALL diluita al 15-20%; una mano di KRISTALL diluita al 5-10%; 2-3 mani di KRISTALL senza diluizione o al massimo al 3% se si applica in presenza di forte ventilazione.

Legno già verniciato: procedere come per il legno nuovo omettendo il SANALEGNO e la prima mano diluita al 15-20%.

Norme di sicurezza: durante l'applicazione in locali chiusi e il periodo di essiccazione assicurare una adeguata ventilazione.