



# COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa  
Fabbrica Pitture Vernici Smalti  
cap. soc. " 129.000,00 i.v.  
Tribunale La Spezia n. 908  
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832  
P.IVA eC.F. 00072100118  
mail: [info@colorificiotirreno.com](mailto:info@colorificiotirreno.com)

Stabilimenti  
La Spezia . Via Vappa, 14  
Ceparana . Via Genova, 128  
Amministrazione:  
Via Vappa,14 . 19123 La Spezia  
Tel. 0187 715979 . Fax 0187717878  
[www.colorificiotirreno.it](http://www.colorificiotirreno.it)

## NAVALCROM

ANTICORROSIVA AL CROMATO DI PIOMBO

Antiruggine particolarmente indicata per soddisfare le molteplici esigenze dell'industria navale, NAVALCROM è composta da uno speciale legante sintetico che, combinato ad alte percentuali di pigmenti attivi (tra i quali predomina il cromato di piombo), forma una barriera altamente resistente all'acqua ed all'atmosfera marina.

NAVALCROM vanta ottime caratteristiche di durezza, resistenza all'urto e all'abrasione, non consente il propagarsi della ruggine in punti eventualmente scoperti da azioni meccaniche, possiede grande capacità di adesione su superfici in ferro anche non perfettamente preparate.

### Caratteristiche tecniche

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Peso specifico          | 1,55  |
| Residuo secco in volume | 52%   |
| Spessore consigliato    | 40 $\mu$  |
| Resa pratica a 40 $\mu$ | 9 . 10 mq/lt  |
| Essiccazione            | 30 minuti fuori polvere   |
| Diluente                | D.S.U. 151  |
| Diluizione              | 5 . 10% a pennello<br>15 . 20% a spruzzo  |
| Aspetto del film        | opaco   |
| Colore                  | arancio   |
| Applicazione            | solo a pennello per la prima mano;<br>A pennello o a spruzzo per le mani successive<br>Si consiglia sempre la applicazione di due mani. |

### Impiego

NAVALCROM è soprattutto indicata per sovrastrutture navali e in genere per tutto il ferro destinato alla navigazione o alla permanenza in zone marine: si usa in lavori di carpenteria nella manutenzione industriale di serbatoi, ecc.. È raccomandata in tutti quei casi ove si richiede una prolungata resistenza all'esterno anche senza la protezione di ulteriori strati di finitura.