



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. " 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia . Via Vappa, 14
Ceparana . Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa, 14 . 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 . Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

PORTOFINO ENAMEL

SMALTO POLIURETANICO BRILLANTE

Smalto poliuretano di alta qualità, dotato di ottima ritenzione della brillantezza, di eccellente punto di bianco, non ingiallente, PORTOFINO ENAMEL è consigliato per finiture di gran pregio su yacht ed imbarcazioni in vetroresina, ferro, legno, alluminio.

Trova inoltre impiego con successo anche su cemento, PVC, piastrelle in ceramica, vasche da bagno e pavimenti.

Flessibile e resistente è indicato come mano a finire in cicli anticorrosivi industriali per manufatti esposti in atmosfera marina ed industriale fortemente aggressiva.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1250 gr/l \pm 50 (prodotto catalizzato riferito al bianco)
Resa teorica per mano	12 . 16 mq/l allo spessore consigliato
Resa pratica per mano	10-12 mq/l
Spessore consigliato	25 . 30 micron per mano
Catalisi	70 pp base A + 30 pp induritore B
Pot life a 25°C	2 ore
Essiccazione a 25°C	8 ore per applicazione seconda mano
Temperatura ambiente	applicare fra +5°C e *35°C
Diluyente	ISOSOL
Diluizione	3 . 5% a pennello; 5 . 10% a spruzzo
Colori	bianco 00, rosso spinnaker 01, giallo 02, blu navy 03, Azzurro 04, nero 98.

Applicazione

Imbarcazioni in vetroresina: carteggiare accuratamente con carta abrasiva fine (180); lavare e sgrassare con OILCLEANER; finire con due o tre mani di PORTOFINO ENAMEL.

Manufatti in ferro: su supporto opportunamente trattato applicare una mano di EPOZINC DUE, zincante epossidico; una mano di EPOXIPRIMER HB, intermedio epossidico ad alto spessore; due o tre mani di PORTOFINO ENAMEL.

Manufatti in cemento: su superfici già verniciate, effettuare una pulizia accurata per eliminare ogni traccia di polvere ed unto esistente; se possibile effettuare un carteggiatura, anche leggera, per favorire l'adesione tra il vecchio ed il nuovo. Applicare quindi una o due mani di PORTOFINO ENAMEL.

Su superfici nuove assicurarsi che il cemento sia compatto, perfettamente maturo e privo di umidità, quindi applicare una prima mano di PORTOFINO ENAMEL molto diluita (circa 50%) che agisca come imprimitura, alla quale far seguire due mani a finire.

Applicato su pavimenti industriali, è calpestabile dopo 24 ore dall'applicazione dell'ultima mano, ma per raggiungere una reticolazione ottimale sono necessari 10-12 giorni alla temperatura di 20°C.