



# COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa  
Fabbrica Pitture Vernici Smalti  
cap. soc. € 129.000,00 i.v.  
Tribunale La Spezia n. 908  
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832  
P.IVA eC.F. 00072100118  
mail: [info@colorificiotirreno.com](mailto:info@colorificiotirreno.com)

Stabilimenti  
La Spezia – Via Vappa, 14  
Ceparana – Via Genova, 128  
Amministrazione:  
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia  
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878  
[www.colorificiotirreno.it](http://www.colorificiotirreno.it)

## QUALITY

### QUARZO LISCIO ACRILICO ANTIALGA

QUALITY è un prodotto lavabile, inodore, non ingiallente, buona pennellabilità. Finitura insaponificabile, buona resistenza meccanica, buon potere coprente, tenuta del colore alle intemperie.

Superfici nuove o già verniciate, dove si richieda una buona protezione del muro dagli agenti atmosferici esterni.

#### Caratteristiche tecniche

peso specifico	1,60 – 1,65 kg/lit
resa	4 mq/l per due mani in funzione dell'assorbimento
diluyente	acqua
diluizione	30% prima e seconda mano
essiccazione a 20°C	5 ore fuori pioggia
applicazione	pennello, rullo, spruzzo
magazzinaggio	12 mesi a temperatura non inferiore a 4°C. Teme il gelo.
confezioni	14 – 5 litri
colori	bianco e basi tintometriche

QUARZO TE può essere colorato con il nostro Sistema Tintometrico. Si veda la mazzetta colori.

#### Impiego

Pulire in modo accurato i supporti su cui si andrà ad intervenire per ottenere una superficie libera da ogni traccia di polvere, efflorescenze o tracce di sporco e parti sfarinanti o deboli.

In presenza di pitture o rivestimenti sintetici o minerali, asportare completamente le parti non perfettamente aderenti al supporto o friabili e applicare una mano di fissativo "FIXACRILL" o "Sottofondo Pigmentato" o "PLIOPRIMER" a seconda dei casi, aspettando che venga assorbito dal supporto per il tempo necessario (vedi scheda tecnica del prodotto) e solo in seguito applicare la pittura.

In presenza di muffe o di alghe effettuare un lavaggio prima di fissare 24 ore con "AM78" al fine di bonificare completamente la superficie da trattare. Il prodotto completa i processi di essiccazione in cristallizzazione nel arco 10/15 giorni in condizioni ottimali (temperatura 25° e umidità relativa inferiore al 80%), se una volta applicato dovesse essere bagnato dalle piogge piovane, si potrebbero verificare temporaneamente delle sgradevoli lucidature (in gergo chiamate lumacature), che tuttavia scompariranno con i prossimi dilavamenti piovani oppure lavandolo a bassa pressione con acqua.

I colori intensi e brillanti risultano essere fotosensibili, quindi soggetti a scoloritura e sbiancamenti dovuti anche al possibile sfregamento, che comunque provvederemo a comunicare anticipatamente ai nostri clienti.

Infine si consiglia di proteggere la facciata durante i giorni di lavorazione e gli immediati successivi, tramite teli ombreggianti sulle impalcature per proteggere da eventuali piogge e raggi solari nelle ore di punta prima che sia portata a termine la cristallizzazione del prodotto.