



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. " 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia . Via Vappa, 14
Ceparana . Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa, 14 . 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 . Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

QUARZOTONE LISCIO A PENNELLO

RIVESTIMENTO PLASTICO AL QUARZO

QUARZOTONE è rivestimento plastico continuo a base di copolimeri vinil-acrilici, farina e sabbia di quarzo selezionato della migliore produzione europea. Moderna e piacevole soluzione per il rivestimento delle facciate, QUARZOTONE unisce agli innegabili pregi estetici considerevoli vantaggi pratici:

- aderisce a supporti di qualsiasi natura;
- impermeabilizza i muri pur permettendo una buona traspirazione agli stessi;
- livella le imperfezioni del muro, mascherando i rifacimenti dell'intonaco.

Caratteristiche tecniche

peso specifico	1,60 . 1,65 kg/lt
resa	3-4 mq/l per due mani
diluyente	acqua
diluizione	20 . 30% prima mano 10 . 20% seconda mano
essiccazione a 20°C	5 ore fuori pioggia
applicazione	pennello, rullo, spruzzo
magazzinaggio	12 mesi a temperatura non inferiore a 4°C. Teme il gelo.
confezioni	15 . 5 . 2,5 . 0,750 litri
colori	bianco, più tinte cartella

QUARZOTONE può essere colorato con il nostro Sistema Tintometrico. Si veda la mazzetta colori.

Impiego

QUARZOTONE è idoneo al trattamento di tutte le superfici murali all'interno ed all'esterno sia nuove che vecchie. Per tali caratteristiche è particolarmente indicato per il rifacimento di antiche facciate sulle quali l'uso di prodotti a spessore è spesso sconsigliato.

Nell'applicazione del prodotto è opportuno tener conto non soltanto delle condizioni climatiche attuali, ma anche delle condizioni prevedibili nelle 12 . 24 ore successive all'applicazione: pioggia e gelo imminenti sconsigliano l'impiego del prodotto.

Allo scopo di uniformare la superficie da verniciare è consigliato l'uso di PLIOPRIMER, fissativo murale a solvente, seguendo questo ciclo applicativo: una mano di PLIOPRIMER, una mano di QUARZOTONE a distanza di 12 . 24 ore e la seconda mano di QUARZOTONE sempre dopo 12 . 24 ore dalla prima.

.

.

