



# COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa  
Fabbrica Pitture Vernici Smalti  
cap. soc. € 129.000,00 i.v.  
Tribunale La Spezia n. 908  
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832  
P.IVA eC.F. 00072100118  
mail: [info@colorificiotirreno.com](mailto:info@colorificiotirreno.com)

Stabilimenti  
La Spezia – Via Vappa, 14  
Ceparana – Via Genova, 128  
Amministrazione:  
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia  
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878  
[www.colorificiotirreno.it](http://www.colorificiotirreno.it)

## SILOSSIN

### FINITURA SILOSSANICA PER INTERNO

Pittura silossanica per interni altamente traspirante e idrorepellente, che abbina le miglior proprietà minerali (calci e silicati) di traspirabilità ma con proprietà di protezione e idrorepellenza. Infatti il prodotto risulta impermeabile, ma permeabile al vapor d'acqua, raggiungendo in tal modo, il risultato di proteggere i muri e quindi di evitare la formazione di muschi e muffe.

**PUNTI DI FORZA:** Eccellente Traspirabilità, Ottimale protezione dall'umidità esterna, Lavabile, inodore, non ingiallente, eccellente resa, ottima pannelabilità, prodotto finissimo, Finitura insaponificabile, ottima resistenza meccanica, buona elasticità, buon potere coprente, buon punto di bianco e tenuta del colore alle intemperie.

**CAMPI D'APPLICAZIONE:** Superfici nuove o già verniciate, dove si richieda una protezione ottimale della facciata dagli agenti atmosferici esterni e un ottima traspirabilità del supporto.

#### INDICAZIONE D'USO:

##### *Preparazione dei supporti:*

Pulire in modo accurato i supporti su cui si andrà ad intervenire per ottenere una superficie libera da ogni traccia di polvere, efflorescenze o tracce di sporco e parti sfarinanti o deboli. In presenza di pitture o rivestimenti sintetici o minerali, asportare completamente le parti non perfettamente aderenti al supporto o friabili e applicare una mano di fissativo "FIXACRILL" aspettando che venga assorbito dal supporto per il tempo necessario (vedi scheda tecnica del prodotto) e solo in seguito applicare la pittura. In presenza di muffe o di alghe effettuare un lavaggio prima di fissare 24 ore con "AM78 Soluzione Antifungo" al fine di bonificare completamente la superficie da trattare.

Il prodotto completa i processi di essiccazione in cristallizzazione nel arco 10/15 giorni in condizioni ottimali (temperatura 25 ° e umidità relativa inferiore al 80%), se una volta applicato dovesse essere bagnato, si potrebbero verificare temporaneamente delle sgradevoli lucidature (in gergo chiamate lumacature) , che tuttavia scompariranno lavandolo a bassa pressione con acqua .


I colori intensi e brillanti risultano essere fotosensibili, quindi soggetti a scoloritura e sbiancamenti dovuti anche al possibile sfregamento, che comunque provvederemo a comunicare anticipatamente ai nostri clienti.

##### *Preparazione del prodotto:*

Mescolare accuratamente il prodotto prima di applicare

Diluizione: diluire al 40% la prima mano e 30 % la seconda con acqua.

---



# COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa  
Fabbrica Pitture Vernici Smalti  
cap. soc. € 129.000,00 i.v.  
Tribunale La Spezia n. 908  
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832  
P.IVA eC.F. 00072100118  
mail: [info@colorificiotirreno.com](mailto:info@colorificiotirreno.com)

Stabilimenti  
La Spezia – Via Vappa, 14  
Ceparana – Via Genova, 128  
Amministrazione:  
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia  
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878  
[www.colorificiotirreno.it](http://www.colorificiotirreno.it)

Applicazione: Sia a pennello che a rullo e spruzzo.

Pulizia: per gli attrezzi acqua e sapone, in caso di gocciolature sui pavimenti intervenire quanto prima con spugna bagnata.

## DATI TECNICI:

Peso specifico	1,500Kg/l circa
Resa teorica (e pratica)	6 mq/l per due mani in funzione dell'assorbimento del supporto e della granulometria.
Tempi di	essiccazione Fuori polvere: 2 ore Intervallo minimo di ricopertura: 8ore
Idrorepellenza: classe w3 secondo la normativa europea EN 1062-3 (w =0,046 Kg / m2 h1/2)	
Strato d'aria equivalente (Sd)	0,065 m.
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi.

## VOCI DI CAPITOLATO:

*Fornitura e posa in opera di idropittura silossanica ad elevata traspirabilità per esterni e interni e idrorepellenza; lavabile, buona elasticità, ottima durata nel tempo, ottima pennellabilità, di buona copertura e ottima resa, tipo Idroxan per Interni Colorificio Tirreno.*

*Adatto per intonaci sia nuovi sia già verniciati interni.*

*Sviluppa una ottima finitura a bassissimo spessore dotata di elevata traspiranza e idrorepellenza. Si presenta cremoso, permettendo una diluizione fino al 40%.*

*È di facile applicazione con tutti i tipi di attrezzi.*

*Applicabile a pennello, rullo ed a spruzzo.*

*Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE, che limita le emissioni (COV) dei componenti organici volatili nell'ambiente, al fine di rispettare e tutelare l'ambiente.*

**AVVERTENZE:** non applicare a temperatura inferiore a 5°C, arieggiare bene sia durante l'utilizzo che nelle ore successive, in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua, in caso di reazione anomala contattare il proprio medico. Prestare attenzione e controllare nei colorati alle possibili variazioni di colore dovute a partite differenti e/o condizioni climatiche differenti. I colori possono differire leggermente dalla mazzetta soprattutto a seconda del prodotto utilizzato.

*Il marchio Colorificio Tirreno si impegna a fornire i dati al meglio delle sue conoscenze e esperienze, informando che i dati possono differire leggermente in base alle condizioni, e qualità del supporto utilizzato.*

---