

# COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Srl  
Fabbrica Pitture Vernici Smalti  
cap. soc. € 129.000,00 i.v.  
Tribunale La Spezia n. 908  
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832  
P.IVA eC.F. 00072100118  
mail: [info@colorificiotirreno.com](mailto:info@colorificiotirreno.com)

Stabilimenti  
La Spezia – Via Vappa, 14  
Ceparana – Via Genova, 128  
Amministrazione:  
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia  
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878  
[www.colorificiotirreno.it](http://www.colorificiotirreno.it)

## SINTOPLAST

### PRIMER FINITURA AD ALTO SPESSORE

Primer finitura a base di clorocaucciù modificato ad alto contenuto di pigmenti attivi. Ad alto spessore, è dotato di eccellente aderenza su superfici in acciaio anche trattate con Shop Primer. È consigliato per la protezione di strutture metalliche in genere esposte in atmosfera rurale, marina ed industriale. Non è idoneo per immersione in acidi o alcali, solventi, acqua e soluzioni saline.

#### Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1,32 – 1,42 kg/l
Residuo secco %	70 in peso; 54 in volume
Viscosità	semitixotropico
Componenti	1
Spessore consigliato	60 micron
Consumo teorico allo spessore consigliato	125 ml/mq
Aspetto del film	semilucido
Applicazione	pennello, rullo, spruzzo, airless
Diluyente	Texsol, D.S.U. 151
Diluizione	10% pennello e rullo 10 – 15% spruzzo
Essiccazione a 25°C	15 – 30 minuti fuori polvere 1 – 2 ore al tatto 24 – 48 ore in profondità
Sovraverniciabile	minimo 48 ore
Resistenza alla temperatura	80 - 90°C
Magazzinaggio	12 mesi


#### Preparazione del supporto

Acciaio nuovo: sabbiatura a metallo quasi bianco grado SA 2 ½ dello Svensks Standard SIS 1967 secondo SSPC-SP 10.

Acciaio ossidato privo di calamina: spazzolatura manuale o meccanica al grado ST 3 dello Svenks Standard SIS 1967 secondo SSPC-SP 2 o SSPC-SP 3.

#### Dati applicativi

A pennello:	
Diluyente	TEXSOL
Diluizione	0 – 5%
A spruzzo airless:	
Diluyente	TEXSOL
Diluizione	0 – 10%
Diametro ugello	mm 0,53
P. atomizzazione	150 – 180 atm.



# COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Srl  
Fabbrica Pitture Vernici Smalti  
cap. soc. € 129.000,00 i.v.  
Tribunale La Spezia n. 908  
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832  
P.IVA eC.F. 00072100118  
mail: [info@colorificiotirreno.com](mailto:info@colorificiotirreno.com)

Stabilimenti  
La Spezia – Via Vappa, 14  
Ceparana – Via Genova, 128  
Amministrazione:  
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia  
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878  
[www.colorificiotirreno.it](http://www.colorificiotirreno.it)

## Note

Sintoplast bianco contiene solventi infiammabili. L'applicazione in ambienti chiusi deve essere effettuata con apparecchiature ditate di sistema antideflagrante ed in presenza di adeguata ventilazione.

