



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. € 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia – Via Vappa, 14
Ceparana – Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

TERMOFINITURA ACRIL SILOSSANICA

IDROPITTURA ACRIL SILOSSANICA ADDITTIVATA DI MICROSFERE

TermoFinitura Acril Silossanica garantisce elevata idrorepellenza ed eccellente traspirabilità paragonabile a quella dei prodotti a base minerale (calce, silicato di potassio), tali da proporsi come prodotto particolarmente indicato per una protezione ottimale delle facciate.

La tecnologia delle microbubbles (sfere di vetro di diametro variabile da 10 a 20 micron) conferiscono uno specifico potere coibente, che la rende isolante alla temperatura ed al rumore.

TermoFinitura Acril Silossanica è impermeabile alla pioggia, ma permeabile al vapor d'acqua, raggiungendo, in tal modo, il risultato di proteggere i muri esterni dalla pioggia battente e quindi di evitare la formazione di muschi e muffe, di migliorare l'isolamento termico delle pareti interne e di evitare sfogliamenti e distacchi dal muro per effetto dell'evaporazione dell'umidità.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1,550 – 1,600 Kg/Lt.
Resa	8 – 10 mq/l
Diluyente	acqua
Diluizione	20 – 30 % 1 ^a mano e 2 ^a mano
Strato d'aria equivalente	sd 0,090 m (max. 2 metri)
(indice di traspiranza: tanto più il valore di "sd" si avvicina allo zero, tanto più è traspirante).	
Permeabilità all'acqua W24	0,228
(assorbimento capillare di acqua)	
Permeabilità al vapor d'acqua	u=750
Temperatura di applicazione	+5 +30°C
Sovraverniciabile	3 – 4 ore
Aspetto	opaco
Magazzinaggio	12 mesi in latta chiusa in locale fresco e ventilato. TEME IL GELO

Impiego

Eccellente per esterno, TermoFinitura Acril Silossanica può trovare impiego anche all'interno. Si applica su pareti in cemento, intonaco civile, fibrocemento sia nuove che già verniciate, anche con pitture sintetiche.

Applicare una mano di fondo silossanico consolidante, nostro SILOXAN FONDO (vedi Scheda Tecnica);

applicare quindi, a distanza di 12 – 24 ore secondo la stagione, due mani di TermoFinitura Acril Silossanica.