



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. " 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia . Via Vappa, 14
Ceparana . Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa,14 . 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 . Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

QTGF

RIEMPITIVO ELASTOMERICO ACRILICO PER IL TRATTAMENTO DELLE MICROFESSURAZIONI

A base di copolimeri acrilici elastici e fibre sintetiche, di grande riempimento, adatto al trattamento delle micro fessurazioni.

Aspetto semiopaco, ottima adesione, buon riempimento, ottima resistenza agli agenti atmosferici, stabile agli sbalzi di temperatura ed umidità, lavabile (oltre 15000 cicli Gardner), permeabile al vapor acqueo ($sd=0,08$ m.). Garantisce quindi: elevata elasticità del film ottima resistenza alle intemperie, buona resistenza meccanica e ottima pennellabilità.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1,450 Kg/l circa
Contenuto solidi in volume	circa 70%
Resa teorica	2-2,5 mq/kg in funzione della rugosità della superficie e dell'effetto finale desiderato.
Tempi di essiccazione	Fuori polvere: 60 minuti Secco al tatto: 1-2 ore Ricopribile: min. dopo 24 ore max. nessuna limitazione
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi.
Punto di infiammabilità	Non rilevante
Spessore medio del film	150 micron

Impiego

Intonaco maturo, pulito ed asciutto; privo di parti scarsamente aderenti.

Isolare con SILOXAN FONDO, applicare in due mani diluendo con acqua secondo necessità .

Non eseguire applicazioni con temperatura dell'aria e del supporto inferiore ai 5° C.

