



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Srl
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. € 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia – Via Vappa, 14
Ceparana – Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

CARSINT ALTE TEMPERATURE

SMALTO RESISTENTE AL CALORE ED ALLA CORROSIONE

Carsint alte temperature è uno smalto resistente a temperature fino a 600° in continuo con punte fino ad 650° (in effetti al di sopra della temperatura massima raggiungibile da qualsiasi superficie pitturabile o organo meccanico).

Carsint alte temperature è uno smalto anticorrosivo ideale per marmitte, fornì, ciminiere e barbecue e ogni superficie che si desidera proteggere dal calore elevato.

Una temporanea protezione alla corrosione si ottiene subito dopo l'essiccazione all'aria.

Una completa resistenza alla corrosione si otterrà solo dopo che l'oggetto verniciato sarà stato esposto ad alte temperature.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1,1 – 1,3 secondo il colore
Spessore	30 micron film secco
Resa a 30 micron	10 mq/l per mano
Aspetto	brillante
Diluente	Diluente Nitro o D.S.U. 151
Diluizione	15% a spruzzo
	10 - 15% a pennello
Essiccazione a 20°C	20 - 25% ad immersione ad aria 15 - 30 minuti fuori polvere 2 ore circa in profondità

Applicazione

Per un risultato professionale, pulire accuratamente il pezzo da trattare prima della verniciatura. Non esporre a contatto diretto con la fiamma. Inoltre è necessario che le parti vernicate con CARSINT ALTE TEMPERATURE vengano esposte anche solo per una volta, ad una temperatura di almeno 150°, al di sotto della quale l'indurimento e l'adesione dello smalto risultano parziali.