

COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. " 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia . Via Vappa, 14
Ceparana . Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa,14 . 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 . Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

EPOXYPRIMER L.L.

PRIMER EPOSSIDICO PER LEGHE LEGGERE

Epoxyprimer L.L. è primer epossidico specifico per leghe leggere e ferro dotato di ottima aderenza su lamiere zincate nuove, sovraverniciabile anche con pitture ad alto spessore.

Idoneo come mano di ancoraggio nel ciclo di pitturazione dell'opera viva di imbarcazioni in alluminio, si consiglia di procedere ad una carteggiatura preventiva da effettuarsi con carta abrasiva fine.

Dotato di buon potere passivante, è ottima antiruggine anche su ferro in genere.

Può essere sovraverniciato con smalti a finire di ogni tipo: epossidici, poliuretanic, alchilici, nitro, a rapida essiccazione, ecc.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1,450 kg/l
Componenti	2
Pot life	12 ore a 25°C
Rapporto di miscelazione	100:20
Spessore consigliato	30 micron
Resa a 30 micron	8 . 12 mq per litro
Applicazione	pennello, rullo, spruzzo, airless
Diluyente	Eposol
Indurimento a 25°C	fuori polvere 30-60 min. al tatto 1-2 ore in profondità 24-48 ore
Sovraverniciabile	minimo 24 ore massimo 96 ore
Resistenza alla temperatura	100°C

Impiego


Primer per lamiere zincate nuove, leghe leggere, ferro, calcestruzzo.

Non si consiglia l'uso di soluzioni di acidi e di alcali, immersione in solvente, immersione in acqua e soluzioni saline, se adoperato senza ricopertura.

Preparazione delle superfici

Lamiere zincate: accurato sgrassaggio con solvente per eliminare ogni traccia di unto. Tale operazione va ripetuta almeno due volte prima della pitturazione.

Calcestruzzo nuovo: spazzolatura e lavaggio con solvente per eliminare eventuali tracce di unto. Nel caso di superfici levigate è consigliabile operare una leggera sabbiatura.



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. " 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia . Via Vappa, 14
Ceparana . Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa,14 . 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 . Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

Calcestruzzo vecchio: asportare mediante sabbiatura eventuali strati friabili e lavare con solvente. In ogni caso, prima di procedere alla verniciatura di superfici in calcestruzzo, si deve valutare:

- Consistenza dello strato superficiale;
- Grado di umidità

NOTE

Il prodotto richiede per l'applicazione una temperatura ambientale superiore a 5°C ed un valore di umidità relativa inferiore all'85%.

Per l'applicazione in ambienti chiusi si consiglia di operare con adeguata ventilazione.
