



COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa
Fabbrica Pitture Vernici Smalti
cap. soc. € 129.000,00 i.v.
Tribunale La Spezia n. 908
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832
P.IVA eC.F. 00072100118
mail: info@colorificiotirreno.com

Stabilimenti
La Spezia – Via Vappa, 14
Ceparana – Via Genova, 128
Amministrazione:
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878
www.colorificiotirreno.it

IDROQUARZ

RIVESTIMENTO AL QUARZO LISCIO A PENNELLO

IDROQUARZ, rivestimento al quarzo liscio a pennello, per esterno ed interno, è formulato con resine viniliche in emulsione acquosa, che gli conferiscono grande resistenza agli agenti atmosferici ed elevata elasticità, farine di quarzo selezionate e cariche minerali naturali di varie granulometrie, che impediscono screpolature e sfogliamenti del film favorendo nello stesso tempo la traspirabilità.

L'elevato potere coprente, l'ottima pennellabilità e la notevole resistenza allo sfregamento rendono IDROQUARZ particolarmente idoneo alla pitturazione e protezione di superfici esterne ad intonaco civile o calcestruzzo.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1,650 - 1,700 kg/lit
Resa	3 - 4 mq/lit in funzione delle caratteristiche del supporto
Diluizione	25 – 25 % prima mano 10 – 15 % seconda mano
Essiccazione a 15°C	5 ore fuori pioggia
Sd strato d'aria equivalente (max 2 metri)	0,030 metri
W24 assorbimento capillare di acqua (max 0,5 kg/mq 24h0,5)	0,278 kg/mq 24h0,5
Mu fattore di resistenza alla diffusione del vapor d'acqua	150
Applicazione	pennello, rullo di spugna, airless
Magazzinaggio	12 mesi a temperatura non inferiore a 4°C.
Teme il gelo.	
Colore	bianco e tinte del Sistema Tintometrico

Impiego

IDROQUARZ è idoneo al trattamento di tutte le superfici murali all'esterno ed all'interno sia nuove che vecchie. Per tali caratteristiche è particolarmente indicato per il rifacimento di antiche facciate sulle quali l'uso di prodotti a spessore non è consentito.

Nell'applicazione del prodotto è opportuno tener conto non soltanto delle condizioni climatiche attuali, ma anche delle condizioni prevedibili nelle 12 – 24 ore successive all'applicazione: pioggia e gelo imminenti sconsigliano l'impiego del prodotto.

Applicazione

L'intonaco nuovo deve essere maturo, asciutto ed esente da polvere; la maturazione avviene dopo 28 giorni.

Applicare sempre, preferibilmente, una mano di fissativo a solvente (Plioprimer) o ad acqua (Siloxan Primer) e dopo 12-24 ore, secondo la temperatura e l'umidità dell'aria, due mani di IDROQUARZ.