

RIEMPITIVO ELASTOMERICO ACRILICO

codice articolo
QTGF00

Riempitivo Elastomerico ed Uniformante a base di copolimeri acrilici elastici, resina acrilica e fibre sintetiche, di grande riempimento, adatto al trattamento delle microfessurazioni in facciata.



PUNTI DI FORZA

Buona traspirabilità, permeabilità al vapore acqueo, buona resa, finitura semi-opaca, ottima adesione, buon riempimento con effetto "ultima mano", contiene l'effetto "ragnatela" delle costruzioni vecchie o nuove, lavabile (oltre 15.000 cicli Gardner), ottima resistenza meccanica.

CAMPI D'APPLICAZIONE

Superfici vecchie e nuove esterne, dove si richieda di uniformare la superficie e ottenere un effetto estetico pari al nuovo, che non permetta le micro-cavillazioni.

Si può richiedere colorato, per avere una base di partenza colorata.

Si sconsiglia la pitturazione in caso di piogge previste entro le 48 ore

INDICAZIONI D'USO

Preparazione dei supporti:

Pulire in modo accurato i supporti su cui si andrà ad intervenire per ottenere una superficie libera da ogni traccia di polvere, efflorescenze o tracce di sporco e parti sfarinanti o deboli.

In presenza di pitture o rivestimenti minerali, asportare completamente le parti non perfettamente aderenti al supporto o friabili e applicare una mano di fissativo "Idroprimer ES" aspettando che venga assorbito dal supporto per il tempo necessario (vedi scheda tecnica del prodotto) e solo in seguito applicare la pittura.

In presenza di muffe o di alghe sull'intonaco effettuare un lavaggio prima di fissare 24 ore con "Soluzione Antifungo" al fine di bonificare completamente la superficie da trattare.

Preparazione:

Mescolare accuratamente il prodotto prima di applicare

Diluizione:

Diluire al 30% per la prima mano e seconda mano con acqua.

Applicazione:

Sia a pennello, rullo e spruzzo.

Pulizia:

Per gli attrezzi acqua e sapone, in caso di gocciolature sui pavimenti intervenire con spugna bagnata abbastanza rapidamente.

Ferrari

DATI TECNICI

Peso specifico	1,450Kg/l circa
Resa teorica (e pratica)	5mq/l per due mani in funzione dell'assorbimento del supporto e della granulometria.
Tempi di essiccazione Fuori polvere	2 ore
Intervallo minimo di ricopertura	8 ore
Strato d'aria equivalente (Sd)	0,055m.
Vita di stoccaggio	12 mesi (in luogo fresco ed asciutto)

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere

VOCI DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di riempitivo elastomerico acrilico; traspirante, di buon riempimento e elasticità, buona resa, tipo Riempitivo Elastomerico Acrilico di F.Ili Ottazzi.

Adatto per intonaci nuovi e vecchi esterni ed interni.

Svolge un'azione rigenerante del supporto sia estetica (ultima mano) che a livello di durezza.

Si presenta pastosa, permettendo una diluizione fino al 30%.

Applicabile a pennello rullo e spruzzo.

Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE , che limita le emissioni (COV) dei componenti organici volatili nell'ambiente . al fine di rispettare e tutelare l'ambiente.

AVVERTENZE

Non applicare a temperatura inferiore a 5°C, arieggiare bene sia durante l'utilizzo che nelle ore successive, in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua, in caso di reazione anomale contattare il proprio medico. Prestare attenzione e controllare nei colorati alle possibili variazioni di colore dovute a partite differenti e/o condizioni climatiche differenti. I colori possono differire leggermente dalla mazzetta soprattutto a seconda del prodotto utilizzato.

Le presenti informazioni sono aggiornate a gennaio 2016; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di F.Ili Ottazzi, per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.colorificiotirreno.it. F.Ili Ottazzi risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

F. J. Offarri