



# COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa  
Fabbrica Pitture Vernici Smalti  
cap. soc. € 129.000,00 i.v.  
Tribunale La Spezia n. 908  
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832  
P.IVA eC.F. 00072100118  
mail: [info@colorificiotirreno.com](mailto:info@colorificiotirreno.com)

Stabilimenti  
La Spezia – Via Vappa, 14  
Ceparana – Via Genova, 128  
Amministrazione:  
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia  
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878  
[www.colorificiotirreno.it](http://www.colorificiotirreno.it)

## SILOXAN

### RIVESTIMENTO SILOSSANICO IN PUREZZA

#### DESCRIZIONE

Siloxan, finitura silossanica ad elevata idrorepellenza, estremamente traspirante è particolarmente indicato per una protezione ottimale delle facciate.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Siloxan è impermeabile alla pioggia, ma permeabile al vapor d'acqua proveniente dall'interno. Ciò gli conferisce le proprietà migliori delle pitture organiche (quarzi e lavabili acrilici o vinilici) e delle pitture minerali (silicati e calce). Le sue caratteristiche di idrorepellenza e permeabilità impediscono la penetrazione delle piogge nel muro, garantendo in tal modo assenza di muschi e muffe, miglior isolamento termico delle pareti interne, assenza di sfogliamenti e distacchi dal muro per effetto dell'evaporazione dell'umidità, uniformità del colore nel tempo.

#### DATI PRINCIPALI A 20° C.

Peso specifico	1,500 – 1,550 Kg./lt.
Resa pratica	10 - 12 mq./lt.
Applicazione	La resa può variare in funzione delle caratteristiche del supporto.
Diluente	pennello, rullo, spruzzo
Diluizione	acqua
Strato d'aria equivalente	20 – 30% 1^ mano
Permeabilità all'acqua W24	15 – 20% 2^ mano
Fattore di resistenza alla diffusione del vapor d'acqua	0,030 m ( DIN 4108.3 minore di 2 metri )
Colore	0,080 kg/mq h 0,5 ( DIN 4108.3 minore di 0,5 )
	mu = 615
	bianco e tinte del sistema Tintometrico

#### CONDIZIONI DEL SUPPORTO E SPECIFICHE DEL SISTEMA

Ottimale per pareti sia interne che esterne, in cemento, intonaco civile, fibrocemento, ecc, sia nuove che già vernicate.

Applicare una mano di fondo siliconico consolidante, nostro SILOXAN FONDO, che migliora l'adesione del rivestimento e lo protegge da eventuali difetti provenienti dall'opera muraria.. Applicare quindi due mani di SILOXAN a distanza di 12 – 24 ore una dall'altra alla temperatura di +20°C.

Non applicare a temperature inferiori ai +7°C o in previsione di gelate notturne.

Teme il gelo.