



# COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa  
Fabbrica Pitture Vernici Smalti  
cap. soc. € 129.000,00 i.v.  
Tribunale La Spezia n. 908  
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832  
P.IVA eC.F. 00072100118  
mail: [info@colorificiotirreno.com](mailto:info@colorificiotirreno.com)

Stabilimenti  
La Spezia – Via Vappa, 14  
Ceparana – Via Genova, 128  
Amministrazione:  
Via Vappa, 14 – 19123 La Spezia  
Tel. 0187 715979 – Fax 0187717878  
[www.colorificiotirreno.it](http://www.colorificiotirreno.it)

## TIRRENO FERROMICACEO

SMALTO ANTIRUGGINE ANTICHIZZANTE

Smalto anticorrosivo a base di pigmenti non inquinanti quali ossido di ferro micaceo, fosfatato di zinco e alluminio, è esente da piombo e cromati. L'alto spessore che si ottiene per ogni mano e la particolare struttura lamellare dell'ossido ferromicaceo lo rendono idoneo sia come mano di fondo anticorrosiva sia come prodotto a finire.

### Caratteristiche tecniche

|                      |  |
|----------------------|--|
| Peso specifico       | 1400/1500 g/litro                              |
| Spessore consigliato | 75 $\mu$ per mano                              |
| Mani consigliate     | due  |
| Resa a 75 $\mu$      | 7-9 mq/litro                                   |
| Diluyente            | D.S.U. 151                                     |
| Diluizione           | a pennello pronto all'uso<br>a spruzzo 5 – 10% |
| Essiccazione         | fuori polvere 2 – 3 ore<br>al tatto 5 – 6 ore  |
| Sovraverniciabile    | 12 ore   |
| Aspetto del film     | opaco metallizzato                             |

### Applicazione

Asportare le parti friabili ed eseguire una spazzolatura anche non troppo accurata. Sgrassare con cura la superficie da trattare ed in presenza di residui di ruggine si consiglia l'impiego del convertitore di ruggine TANOX DUE.

---