

 **PDF Complete**  
*Your complimentary use period has ended.  
Thank you for using PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

## COLORIFICIO TIRRENO

Colorificio Tirreno Spa  
Fabbrica Pitture Vernici Smalti  
cap. soc. " 129.000,00 i.v.  
Tribunale La Spezia n. 908  
c.c.i.a.a La Spezia n. 23832  
P.IVA eC.F. 00072100118  
mail: [info@colorificiotirreno.com](mailto:info@colorificiotirreno.com)

Stabilimenti  
La Spezia . Via Vappa, 14  
Ceparana . Via Genova, 128  
Amministrazione:  
Via Vappa,14 . 19123 La Spezia  
Tel. 0187 715979 . Fax 0187717878  
[www.colorificiotirreno.it](http://www.colorificiotirreno.it)

# ZINCOPLAST

SMALTO PROTETTIVO PER LAMIERE ZINCATE E PLASTICA

Zincoplast è formulato con resine speciali, insaponificabili, che ne garantiscono la perfetta adesione su lamiere zincate, lega leggera, manufatti in plastica e p.v.c. per edilizia, ecc.. Dotato di eccellenti qualità passivanti è idoneo alla protezione anche di normali superfici in ferro. Zincoplast è, contemporaneamente, mano di fondo e prodotto a finire di eccellente resistenza agli agenti atmosferici anche in ambiente marino ed industriale. Se ne consiglia l'impiego anche su prodotti lapidei in genere, sia lucidi sia opachi.

### Caratteristiche tecniche

Peso specifico	1,1 - 1,3 kg/l secondo colore
Aspetto	semi lucido
Resa	10 - 12 mq/l
Applicazione	pennello, rullo
Diluizione	5% a pennello 15 - 20% a rullo
Diluyente	D.S.U. 151
Essiccazione	30 minuti fuori polvere 24 ore in profondità 36 - 48 ore riverniciabile
Colore	bianco, rosso ossido, grigio arenaria, marrone, verde e nero

### Impiego

Pulire accuratamente la superficie da verniciare. In caso di lamiera zincata nuova, lavare accuratamente con solvente di lavaggio, onde assicurare la perfetta pulizia dei residui oleosi di lavorazione. Su superfici già esposte rimuovere ogni traccia di ossidazione ( ruggine bianca ) con spazzola d'acciaio. Per una ottimale riuscita del lavoro, si consiglia sempre l'applicazione di due mani di Zincoplast a distanza di 36 - 48 ore l'una dall'altra. Zincoplast garantisce immutabilità delle tinte nel tempo.