

ASPEKTO

finitura acril silossanica antialga mascherante

Finitura acril-silossanica di buona idrorepellenza, traspirante è particolarmente indicato per una protezione delle facciate. Possiede le migliori proprietà delle pitture organiche (quarzi e lavabili acrilici o vinilici) e parte delle pitture minerali (silicati e calce). Aspekto è impermeabile alla pioggia, ma permeabile al vapor d'acqua, raggiungendo, in tal modo, il risultato di proteggere i muri esterni dalla pioggia battente e quindi di evitare la formazione di muschi e muffe, di migliorare l'isolamento termico delle pareti interne e di evitare sfogliamenti e distacchi dal muro per effetto dell'evaporazione dell'umidità. Dotato di grana media, il prodotto ha un effetto mascherante sulla facciata.



CODICE ARTICOLO

EQU000

PUNTI DI FORZA

Garantisce elevata idrorepellenza ed eccellente traspirabilità paragonabile a quella dei prodotti a base minerale. È impermeabile alla pioggia, ma permeabile al vapor d'acqua. Lavabile, inodore, non ingiallente, buon potere riempitivo, finitura insaponificabile buona resistenza meccanica.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Eccellente per esterno, Aspekto può trovare impiego anche all'interno. Si applica su pareti in cemento, intonaco civile, fibrocemento sia nuove che già verniciate, anche con pitture sintetiche. Indicato per la protezione delle facciate.

INDICAZIONI D'USO

Preparazione:

Pulire in modo accurato i supporti su cui si andrà ad intervenire per ottenere una superficie libera da ogni traccia di polvere, efflorescenze o tracce di sporco e parti sfarinanti o deboli.

Applicare una mano di fondo silossanico consolidante, nostro SILOXAN FONDO (vedi Scheda Tecnica); applicare quindi, a distanza di 12 – 24 ore secondo la stagione, due mani di Finitura Aspekto. Si consiglia di proteggere la facciata durante i giorni di lavorazione e gli immediati successivi, tramite teli ombreggianti sulle impalcature per proteggere da eventuali piogge e raggi solari nelle ore di punta prima che sia portata a termine la cristallizzazione del prodotto.

Diluizione:

prima mano 20-30%

seconda mano 15-20% diluire con acqua.

Applicazione:

pennello, rullo e spruzzo. Sopraverniciabile dopo 12-24 ore a 20°

Pulizia:

per gli attrezzi acqua e sapone, per battiscopa o pavimenti spugnetta inumidita con acqua.

DATI TECNICI

Peso specifico	1,7 Kg/Lt
Resa teorica (e pratica)	8 – 10 mq/l in funzione dell'assorbimento
Tempi di essiccazione	5 ore fuori pioggia sovraverniciabile dopo 12-24 ore completa 24 ore
Aspetto del prodotto	tixotropico
Aspetto del film	opaco
Diluyente	acqua
Diluizione	prima mano 20-30% seconda mano 15-20%
Applicazione	pennello, rullo e spruzzo
Confezioni	14 – 5 litri
Magazzinaggio	teme il gelo. Conservare in un luogo fresco e asciutto (piu 4°)
Contenuto cov	valore limite (2010) 30 gl di cov. Cov di questo prodotto meno di 29 gl
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco e asciutto
Colore	bianco
Strato d'aria equivalente	sd 0,090 m (max. 2 metri)
Permeabilità all'acqua	W24 0,228
Permeabilità al vapor d'acqua	u=750
Temperatura di applicazione	+5 +30°C

Aspekto può essere colorato con il nostro sistema tintometrico. Si veda la mazzetta colori.

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere

VOCI DI CAPITOLATO

Aspekto, finitura acril silossanica antialga mascherante, garantisce elevata idrorepellenza ed eccellente traspirabilità paragonabile a quella dei prodotti a base minerale. È impermeabile alla pioggia, ma permeabile al vapor d'acqua. Lavabile, inodore, non ingiallente, buon potere riempitivo, finitura insaponificabile buona resistenza meccanica.

A base di resine acril silossaniche, inerti altamente riempitivi, biossido di titanio, cariche micronizzate ed additivi, trasferisce al supporto un aspetto opaco, bianco. Da applicare in due mani con una resa orientativa di 8 – 10 mq/l in funzione dell'assorbimento.

Applicabile a pennello, rullo e spruzzo.

Il prodotto rispetta i parametri della direttiva europea 2004/42/ce che limita le emissioni dei componenti organici volatili nell'ambiente, al fine di rispettare e tutelare l'ambiente.

AVVERTENZE

Non applicare a temperatura inferiore a 5°C, arieggiare bene sia durante l'utilizzo che nelle ore successive, in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua, in caso di reazione anomale contattare il proprio medico. Prestare attenzione e controllare nei colorati alle possibili variazioni di colore dovute a partite differenti e/o condizioni climatiche differenti. I colori possono differire leggermente dalla mazzetta soprattutto a seconda del prodotto utilizzato. Non disperdere nell'ambiente.

Le presenti informazioni sono aggiornate a gennaio 2024 si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di colorificio tirreno, per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.colorificiotirreno.it. Colorificio tirreno risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.