

CARSINT PRIMER

primer a rapida essiccazione nitroresistente

Carsint primer è un fondo antiruggine a base di resine sintetiche ideato per quei lavori di verniciatura ove si richieda una buona protezione anticorrosiva unita ad una grande rapidità di essiccazione.



CODICE ARTICOLO
CARPTV

PUNTI DI FORZA

- Rapidissima essiccazione
- Ottimo potere anticorrosivo
- Grande adesione sul metallo
- Resistenza alla sovraverniciatura con prodotti nitrocellulosici
- Elevata durezza e resistenza all'urto
- Spiccata versatilità di impiego

CAMPI DI APPLICAZIONE

Carsint primer è specificamente formulato per la protezione di strutture e manufatti industriali in genere, macchine movimento terra, gru, carrelli elevatori, ecc., che operano in aree sia portuali che agricole.

INDICAZIONI D'USO

Preparazione:

Pulire in modo accurato i supporti su cui si andrà ad intervenire per ottenere una superficie libera da ogni traccia di polvere, efflorescenze o tracce di sporco e parti sfarinanti o deboli.

Ferro nuovo: assicurarsi che il ferro sia privo di residui di laminazione e di ruggine, asportando, se necessario, con spazzola meccanica o tela smeriglio. Applicare quindi due mani di Carsint Primer e finire con due mani di Carsint Smalto, tenendo presente che i solventi particolarmente rapidi e volatili che partecipano alla formulazione dei prodotti possono creare qualche problema nella sovraverniciatura. Per ovviare si consiglia la verniciatura a spruzzo operando, non appena il film comincia a tirare con il metodo bagnato su bagnato.

Ferro già verniciato: asportare ogni traccia di ruggine e di pittura non perfettamente aderente, per ripetere poi il ciclo di cui sopra.

Diluizione:

15% a spruzzo

10 – 15% a pennello e rullo

20 – 25% ad immersione. Diluire con diluente nitro.

Applicazione:

pennello, rullo e spruzzo. Sopraverniciabile dopo 2 ore a 20°

Pulizia:

con diluente nitro.

DATI TECNICI

Peso specifico	1,4 – 1,5 ± 0,03 secondo la tinta
Resa teorica (e pratica)	12 – 14 mq/litro
Tempi di essiccazione	30 min secco al tatto 2 ore per ricopertura
Aspetto del prodotto	tixotropico
Aspetto del film	opaco vellutato
Diluente	diluente nitro, D.S.U 151
Diluizione	15% a spruzzo 10 – 15% a pennello e rullo 20 – 25% ad immersione.
Applicazione	pennello, rullo e spruzzo
Confezioni	15 - 2,5 – 0,750 litri
Magazzinaggio	teme il gelo. Conservare in un luogo fresco e asciutto (più 4°)
Contenuto cov	valore limite (2010) 500 gl di cov. Cov di questo prodotto max 500 gl
Vita di stoccaggio	24 mesi in luogo fresco e asciutto
Colore	grigio, rosso e bianco
Mani consigliate	1

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere

VOCI DI CAPITOLATO

Carsint primer, primer a rapida essiccazione nitroresistente, garantisce una rapidissima essiccazione, un ottimo potere anticorrosivo, una grande adesione sul metallo, ottima resistenza alla sovraverniciatura con prodotti nitrocellulosi, un'elevata durezza e resistenza all'urto e una spiccata universalità di impiego.

A base di resine sintetiche, biossido di titanio, cariche micronizzate ed additivi, trasferisce al supporto un aspetto opaco vellutato, grigio, rosso o bianco. Da applicare in una mano con una resa orientativa di 12-14 mq/l.

Applicabile a pennello, rullo e spruzzo.

Nocivo per organismi acquatici con effetti di lunga durata. Può provocare reazione allergica.

Il prodotto rispetta i parametri della direttiva europea 2004/42/ce che limita le emissioni dei componenti organici volatili nell'ambiente, al fine di rispettare e tutelare l'ambiente.

AVVERTENZE

Non applicare a temperatura inferiore a 5°C, arieggiare bene sia durante l'utilizzo che nelle ore successive, in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua, in caso di reazione anomala contattare il proprio medico. Prestare attenzione e controllare nei colorati alle possibili variazioni di colore dovute a partite differenti e/o condizioni climatiche differenti. I colori possono differire leggermente dalla mazzetta soprattutto a seconda del prodotto utilizzato. Non disperdere nell'ambiente.

Le presenti informazioni sono aggiornate a gennaio 2024 si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di colorificio tirreno, per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.colorificiotirreno.it. Colorificio tirreno risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.