

CARSINT

smalto a rapida essiccazione lucido e opaco



CARSINT, smalto a rapida essiccazione, è particolarmente formulato per la protezione di installazioni industriali quali gru, carroponti, manchine, operanti anche in ambiente marino, mezzi di movimento terra e macchinari in genere, CARSINT SMALTO garantisce, inoltre, elevata brillantezza ed inalterabilità delle tinte nel tempo, elevata resistenza agli agenti atmosferici ed agli urti.

CODICE ARTICOLO
CARSTV

PUNTI DI FORZA

Garantisce elevata brillantezza ed inalterabilità delle tinte nel tempo, elevata resistenza agli agenti atmosferici ed agli urti.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Formulato per la protezione di installazioni industriali quali gru, carroponti, manchine, operanti anche in ambiente marino, mezzi di movimento terra e macchinari in genere.

INDICAZIONI D'USO

Preparazione:

Pulire in modo accurato i supporti su cui si andrà ad intervenire per ottenere una superficie libera da ogni traccia di polvere, efflorescenze o tracce di sporco e parti sfarinanti o deboli.

Ferro nuovo: assicurarsi che il ferro sia privo di residui di laminazione e di ruggine, asportando il tutto con spazzola metallica o tela smeriglio. Applicare quindi due mani di CARSINT PRIMER e finire con due mani di CARSINT SMALTO, tenendo presente che i solventi particolarmente rapidi e volatili che partecipano alla formulazione dei prodotti possono creare qualche problema nella sovraverniciatura. Per ovviare, si consiglia la verniciatura a spruzzo operando, non appena il film comincia a tirare (30 – 60 minuti circa), con il metodo, cosiddetto, bagnato su bagnato.

Ferro già verniciato: asportare ogni traccia di ruggine e di pittura non perfettamente aderente; ripetere il ciclo di cui sopra.

Diluizione:

15% a spruzzo

10 – 15% a pennello e rullo

20 – 25% ad immersione. Diluire con diluente nitro o D.S.U. 151.

Applicazione:

pennello, rullo e spruzzo. Sopraverniciabile dopo 2 ore a 20°

Pulizia:

con diluente nitro.

DATI TECNICI

Peso specifico	1,1 – 1,3 secondo il colore
Resa teorica (e pratica)	12 mq/l per mano
Tempi di essiccazione	30 min secco al tatto 2 ore per ricopertura
Aspetto del prodotto	tixotropico
Aspetto del film	opaco o brillante
Diluente	diluente nitro, D.S.U 151
Diluizione	15% a spruzzo 10 – 15% a pennello e rullo 20 – 25% ad immersione.
Applicazione	pennello, rullo e spruzzo
Confezioni	15 - 2,5 – 0,750 litri
Magazzinaggio	teme il gelo. Conservare in un luogo fresco e asciutto (piu 4°)
Contenuto cov	valore limite (2010) 500 gl di cov. Cov di questo prodotto max 500 gl
Vita di stoccaggio	24 mesi in luogo fresco e asciutto
Colore	cartella
Mani consigliate	2

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere

VOCI DI CAPITOLATO

Carsint, smalto a rapida essiccazione, garantisce elevata brillantezza ed inalterabilità delle tinte nel tempo, elevata resistenza agli agenti atmosferici ed agli urti.

A base di resine sintetiche, biossido di titanio, cariche micronizzate ed additivi, trasferisce al supporto un aspetto opaco o brillante. Da applicare in due mani con una resa orientativa di 12 mq/l. Applicabile a pennello, rullo e spruzzo.

Nocivo per organismi acquatici con effetti di lunga durata. Può provocare reazione allergica.

Il prodotto rispetta i parametri della direttiva europea 2004/42/ce che limita le emissioni dei componenti organici volatili nell'ambiente, al fine di rispettare e tutelare l'ambiente.

AVVERTENZE

Non applicare a temperatura inferiore a 5°C, arieggiare bene sia durante l'utilizzo che nelle ore successive, in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua, in caso di reazione anomale contattare il proprio medico. Prestare attenzione e controllare nei colorati alle possibili variazioni di colore dovute a partite differenti e/o condizioni climatiche differenti. I colori possono differire leggermente dalla mazzetta soprattutto a seconda del prodotto utilizzato. Non disperdere nell'ambiente.

Le presenti informazioni sono aggiornate a gennaio 2024 si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di colorificio tirreno, per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.colorificiotirreno.it. Colorificio tirreno risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.