

E-POP

smalto epossidico bicomponente all'acqua



CODICE ARTICOLO
EPOP00

Smalto all'acqua bicomponente a base di resina epossidica, di facile applicazione, buona resistenza ai detergenti ed igienizzanti non contenenti alcol, solventi o acidi. Buona resistenza ai grassi e agli oli.

Indicato per pareti e pavimenti ma anche adatto per ferro, legno, lamiere zincate, pvc.

Ha un'ottima adesione anche su intonaci, massetti in cemento, piastrelle, vetro.

Smalto certificato HACCP.

PUNTI DI FORZA

Di facile applicazione, buona resistenza ai detergenti ed igienizzanti non contenenti alcol, solventi o acidi. Buona resistenza ai grassi e agli olii.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Indicato per pareti e pavimenti ma anche adatto per ferro, legno, lamiere zincate, pvc. Ha un'ottima adesione anche su intonaci, massetti in cemento, piastrelle, vetro.

INDICAZIONI D'USO

Preparazione:

Rimuovere le parti friabili e non perfettamente aderenti sulla superficie da trattare, provvedendo inoltre, ad accurata pulizia della stessa lavando con acqua dove possibile.

EPOP va applicato su supporti non umidi e sgrassati, i due componenti vanno miscelati fino ad ottenere un composto omogeneo, solo in questo momento è possibile diluire il prodotto con acqua. Il prodotto è pronto all'uso, ma in presenza di superfici molto porose è consigliabile dare la prima mano diluita al 10/20% massimo e la seconda non diluita o poco diluita. Il prodotto è pedonabile dopo 48 ore e carrellabile dopo una settimana; come tutti i prodotti epossidici, nei colori chiari, il colore tende ad ingiallire nel tempo.

Su piastrelle di bagni e cucine pulire a fondo le piastrelle e assicurarsi che siano ben asciutte prima di applicare il prodotto.

Diluizione:

pronto all'uso, max 10-20% per la prima mano

Applicazione:

pennello, rullo e spruzzo. Sopraverniciabile dopo 14-18 ore a 20°.

Pulizia:

pulire con acqua, sapone e spugna.

DATI TECNICI

Peso specifico	comp. A 1,3 comp. B 1,1
Resa teorica (e pratica)	10 mq/lt per mano
Tempi di essiccazione	fuori polvere dopo 3 ore 6 ore secco al tatto sovrapplicazione dopo minimo 14 ore
Aspetto del prodotto	tixotropico
Aspetto del film	satinato
Diluyente	acqua
Diluizione	pronto all'uso max 10/20% prima mano
Applicazione	pennello, rullo e spruzzo
Temperatura di applicazione	temperatura 10-30°C umidità 85% max
Confezioni	15 – 2,5 – 0,750 litri
Magazzinaggio	teme il gelo. Conservare in un luogo fresco e asciutto (più 4°)
Contenuto cov	Cat A/j pitture bicomponenti ad alte prestazioni: 140 g/lt (2010). Questo prodotto (A+B) contiene al massimo 10 g/lt di COV
Vita di stoccaggio	24 mesi in luogo fresco e asciutto
Colore	bianco e colori RAL
Residuo secco	50 % circa
Resistenza alla temperatura	fino a 90°C
Spessore consigliato	40 micron
Rapporto di catalisi	comp. A 100 comp. B 50
Tempo di utilizzo (pot life)	a 20° 4-6 ore

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere

VOCI DI CAPITOLATO

E-pop, smalto epossidico bicomponente all'acqua, ecologico, di facile applicazione, buona resistenza ai detergenti ed igienizzanti non contenenti alcol, solventi o acidi. Buona resistenza ai grassi e agli oli.

A base di resina epossidica, biossido di titanio, cariche micronizzate ed additivi, trasferisce al supporto un aspetto opaco. Da applicare in due mani con una resa orientativa di 10 mq/l per una mano.

Applicabile a pennello, rullo e spruzzo.

Conforme alle disposizioni del regolamento CE n° 825/2004 (protocollo HACCP).

Il prodotto rispetta i parametri della direttiva europea 2004/42/ce che limita le emissioni dei componenti organici volatili nell'ambiente, al fine di rispettare e tutelare l'ambiente.

AVVERTENZE

Non applicare a temperatura inferiore a 5°C, arieggiare bene sia durante l'utilizzo che nelle ore successive, in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua, in caso di reazione anomale contattare il proprio medico. Prestare attenzione e controllare nei colorati alle possibili variazioni di colore dovute a partite differenti e/o condizioni climatiche differenti. I colori possono differire leggermente dalla mazzetta soprattutto a seconda del prodotto utilizzato. Non disperdere nell'ambiente.

Le presenti informazioni sono aggiornate a gennaio 2024 si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di colorificio tirreno, per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.colorificiotirreno.it. Colorificio tirreno risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.