

ELASTOCOAT

rivestimento elastico silossanico per esterno speciale
per calcestruzzo

Rivestimento elastico per esterno, formulato con resine elastomeriche in dispersione acquosa, è altamente elastico, idrorepellente, resistente alle intemperie, alla luce, ai fumi ed ai vapori aggressivi delle aree urbane ed industriali ed idoneo alla protezione delle superfici in calcestruzzo ed intonaco cementizio. Ideale per tutti i capitolati dove è richiesto un prodotto ANTICARBONATAZIONE. Pertanto, è indicato per la protezione ed il restauro di tutte le superfici murali che, in modo particolare, presentino screpolature e/o cavillature; non deve però essere utilizzato per impermeabilizzare superfici orizzontali o destinate ad immersione continua in acqua.



CODICE ARTICOLO
ELAS00

PUNTI DI FORZA

È altamente elastico, idrorepellente, resistente alle intemperie, alla luce, ai fumi ed ai vapori aggressivi delle aree urbane ed industriali.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Idoneo alla protezione di superfici in calcestruzzo ed intonaco cementizio. Ideale per tutti i capitolati dove è richiesto un prodotto ANTICARBONATAZIONE. È indicato per la protezione ed il restauro di tutte le superfici murali che, in modo particolare, presentino screpolature e/o cavillature.

INDICAZIONI D'USO

Preparazione:

Pulire in modo accurato i supporti su cui si andrà ad intervenire per ottenere una superficie libera da ogni traccia di polvere, efflorescenze o tracce di sporco e parti sfarinanti o deboli.

Nel ciclo anticavillature applicare due mani a distanza di 24 ore una dall'altra di Elastocoat, evitando l'applicazione in pieno sole, in presenza di vento forte, in caso di pioggia imminente.

Non applicare in previsione di gelate nelle 24 ore successive.

Diluizione:

10-15% pennello o rullo

25% spruzzo. diluire con acqua.

Applicazione:

pennello, rullo e spruzzo. Sopraverniciabile dopo 5-10 ore

Pulizia:

per gli attrezzi acqua e sapone, per battiscopa o pavimenti spugnetta inumidita con acqua.

ELASTOCOAT non si deve usare per impermeabilizzare superfici orizzontali, o destinate ad immersione continua in acqua.

DATI TECNICI

Peso specifico	1,350 kg/l
Resa teorica (e pratica)	6-8 mq/l
Tempi di essiccazione	2 h al tatto 5h per ricopertura
Aspetto del prodotto	tixotropico
Aspetto del film	opaco
Diluente	acqua
Diluizione	10-15% pennello o rullo 25% spruzzo. La diluizione varia sempre a seconda del tipo di supporto.
Applicazione	pennello, rullo e spruzzo
Confezioni	14 – 5 litri
Magazzinaggio	teme il gelo. Conservare in un luogo fresco e asciutto (più 4°)
Contenuto cov	valore limite (2010) 30 gl di cov. Cov di questo prodotto meno di 29 gl
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco e asciutto
Colore	bianco
Strato d'aria equivalente	sd 0,084 m (indice di traspiranza: tanto più il valore di "sd" si avvicina allo zero, tanto più è traspirante).

Elastocoat può essere colorato con il nostro sistema tintometrico. Si veda la mazzetta colori.

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere

VOCI DI CAPITOLATO

Elastocoat, rivestimento elastico silossanico per esterno speciale per calcestruzzo, è altamente elastico, idrorepellente, resistente alle intemperie, alla luce, ai fumi ed ai vapori aggressivi delle aree urbane ed industriali.

A base di resine acriliche elastomeriche in dispersione acquosa, biossido di titanio, cariche micronizzate ed additivi, trasferisce al supporto un aspetto opaco, bianco. Da applicare in due mani con una resa orientativa di 6-8 mq/l in funzione dell'assorbimento.

Applicabile a pennello, rullo e spruzzo.

ELASTOCOAT non si deve usare per impermeabilizzare superfici orizzontali, o destinate ad immersione continua in acqua.

Il prodotto rispetta i parametri della direttiva europea 2004/42/ce che limita le emissioni dei componenti organici volatili nell'ambiente, al fine di rispettare e tutelare l'ambiente.

AVVERTENZE

Non applicare a temperatura inferiore a 5°C, arieggiare bene sia durante l'utilizzo che nelle ore successive, in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua, in caso di reazione anomale contattare il proprio medico. Prestare attenzione e controllare nei colorati alle possibili variazioni di colore dovute a partite differenti e/o condizioni climatiche differenti. I colori possono differire leggermente dalla mazzetta soprattutto a seconda del prodotto utilizzato. Non disperdere nell'ambiente.

Le presenti informazioni sono aggiornate a gennaio 2024 si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di colorificio tirreno, per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.colorificiotirreno.it. Colorificio tirreno risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.