

EPOGLOSS

finitura epossidica bicomponente a solvente

Finitura epossidica a due componenti, formulata con resine di alta qualità a basso peso molecolare. Epogloss trova impiego in campo industriale, sia nella protezione interna di serbatoi destinati allo stoccaggio di alcali diluiti e solventi a temperatura ambiente, sia nella verniciatura di strutture in calcestruzzo all'esterno ed all'interno. Epogloss è dotato di buona resistenza all'esterno, di eccellente resistenza ai solventi, idrocarburi ed agli alcali e resiste ad una temperatura in atmosfera di circa 100°C.

Epogloss risponde ai requisiti ASL in merito al lavaggio e alla resistenza ai detergenti delle superfici trattate.



CODICE ARTICOLO

EGLO00

PUNTI DI FORZA

Utilizzato come resina per pavimenti garantisce una ottima resistenza meccanica, è carrabile e camionabile. Garantisce un elevato grado di durezza e di resistenza sia agli agenti chimici che allo sfarinamento naturale del cemento. Ottima resistenza all'esterno, ai solventi, agli alcali e alla temperatura. Molto facile da applicare.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Si impiega come finitura su antiruggini epossidiche, su primer zincanti, su cemento. Trova impiego in campo industriale, sia nella protezione interna di serbatoi destinati allo stoccaggio di alcali diluiti e solventi a temperatura ambiente, sia nella verniciatura di strutture in calcestruzzo all'esterno ed all'interno.

INDICAZIONI D'USO

Preparazione:

Asportare accuratamente tutte le parti friabili del supporto ed eliminare ogni traccia di grasso e di sporco.

Preparare il supporto come previsto per i fondi consigliati. Mescolare separatamente la base e l'induritore. Aggiungere alla Base l'Induritore ed omogeneizzare accuratamente con agitatore. Su cemento nuovo e molto assorbente si consiglia di applicare fissativo specifico EPOFIX e successivamente applicare due mani come indicato. Su qualsiasi supporto applicare sempre due mani. Per dare una maggiore protezione al supporto è possibile finire il ciclo applicativo con una mano di finitura EPOFIN nelle varianti lucido o opaco.

Attenzione! Epogloss, come tutti i prodotti epossidici applicati all'esterno può virare di colore e sfarinare leggermente.

Diluizione:

3 – 5% a pennello

5 – 10% a spruzzo. Diluire con eposol.

Applicazione:

pennello, rullo e spruzzo. Sopraverniciabile dopo 24-48 ore.

Pulizia:

Lavare gli attrezzi con eposol.

DATI TECNICI

Peso specifico	1250 gr/l +/- 50 (prodotto catalizzato riferito al bianco)
Resa teorica (e pratica)	7-7,5 mq/l allo spessore consigliato per ogni mano
Tempi di essiccazione	24-48 ore per applicazione seconda mano
Aspetto del prodotto	tixotropico
Aspetto del film	semilucido
Diluyente	eposol
Diluizione	3 – 5% a pennello 5 – 10% a spruzzo
Applicazione	pennello, rullo e spruzzo
Confezioni	15 – 5 litri
Magazzinaggio	teme il gelo. Conservare in luoghi asciutti a più 5°
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco e asciutto
Colore	a richiesta per quantitativi minimi da convenire
Contenuto cov	valore limite (2010) gl . Cov di questo prodotto max g/l.
Temperatura per l'applicazione	da +5 a +35°C
Spessore	25 – 30 micron per mano
Mani consigliate	2
Componenti	bicomponente
Catalisi	A= 87,5 B= 13,5
Pot life a 25°C	16-24 ore

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

VOCI DI CAPITOLATO

Epogloss, smalto epossidico bicomponente a solvente, utilizzato come resina per pavimenti garantisce una ottima resistenza meccanica, è carrabile e camionabile. Garantisce un elevato grado di durezza e di resistenza sia agli agenti chimici che allo sfarinamento naturale del cemento. Ottima resistenza all'esterno, ai solventi, agli alcali e alla temperatura. Molto facile da applicare.

A base di resine epossidiche in solvente, biossido di titanio, cariche micronizzate ed additivi, trasferisce al supporto un aspetto semilucido, colore a richiesta. Da applicare in 2 mani con una resa orientativa di 7-7,5 mq/l per mano.

Applicabile a pennello, rullo e spruzzo.

Epogloss risponde ai requisiti ASL in merito al lavaggio e alla resistenza ai detergenti delle superfici trattate.

Il prodotto rispetta i parametri della direttiva europea 2004/42/ce che limita le emissioni dei componenti organici volatili nell'ambiente, al fine di rispettare e tutelare l'ambiente.

AVVERTENZE

Non applicare a temperatura inferiore a 5°C, arieggiare bene sia durante l'utilizzo che nelle ore successive, in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua, in caso di reazione anomala contattare il proprio medico. Prestare attenzione e controllare nei colorati alle possibili variazioni di colore dovute a partite differenti e/o condizioni climatiche differenti. I colori possono differire leggermente dalla mazzetta soprattutto a seconda del prodotto utilizzato. Non disperdere nell'ambiente.

Le presenti informazioni sono aggiornate a gennaio 2024 si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di colorificio tirreno, per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.colorificiotirreno.it. Colorificio tirreno risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.