

INTAKTO

rivestimento plastico alla farina di quarzo

INTAKTO è un prodotto traspirante a base di resine acriliche selezionate, con ottima resistenza all'acqua, inodore, non ingiallente, buona pennellabilità. Finitura insaponificabile, buona resistenza meccanica, buon potere coprente, tenuta dei colori pastello alle intemperie. Superfici nuove o già verniciate, dove si richieda una buona protezione del muro dagli agenti atmosferici esterni. Disponibile nella versione fine ed extra fine.



CODICE ARTICOLO
INTA00

PUNTI DI FORZA

Ottima resistenza all'acqua, inodore, non ingiallente, buona pennellabilità. Finitura insaponificabile, buona resistenza meccanica, buon potere coprente, tenuta dei colori pastello alle intemperie.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Superfici nuove o già verniciate, dove si richieda una buona protezione del muro dagli agenti atmosferici esterni.

INDICAZIONI D'USO

Preparazione:

Pulire in modo accurato i supporti su cui si andrà ad intervenire per ottenere una superficie libera da ogni traccia di polvere, efflorescenze o tracce di sporco e parti sfarinanti o deboli.

In presenza di pitture o rivestimenti sintetici o minerali, asportare completamente le parti non perfettamente aderenti al supporto o friabili e applicare una mano di fissativo "FIXACRILL" o "Sottofondo Pigmentato" o "PLIOPRIMER" a seconda dei casi, aspettando che venga assorbito dal supporto per il tempo necessario (vedi scheda tecnica del prodotto) e solo in seguito applicare la pittura.

In presenza di muffe o di alghe effettuare un lavaggio prima di fissare 24 ore con "AM78" al fine di bonificare completamente la superficie da trattare. Il prodotto completa i processi di essiccazione in cristallizzazione nell'arco 10/15 giorni in condizioni ottimali (temperatura 25° e umidità relativa inferiore al 80%), se una volta applicato dovesse essere bagnato dalle piogge piovane, si potrebbero verificare temporaneamente delle sgradevoli lucidature (in gergo chiamate lumacature), che tuttavia scompariranno con i prossimi dilavamenti piovani oppure lavandolo a bassa pressione con acqua.

Infine, si consiglia di proteggere la facciata durante i giorni di lavorazione e gli immediati successivi, tramite teli ombreggianti sulle impalcature per proteggere da eventuali piogge e raggi solari nelle ore di punta prima che sia portata a termine la cristallizzazione del prodotto.

Diluizione:

prima mano 30%

seconda mano 20% diluire con acqua.

bucciato a rullo max 5%

Applicazione:

pennello, rullo e spruzzo. Sopraverniciabile dopo 10-12 ore a 20°

Pulizia:

per gli attrezzi acqua e sapone, per battiscopa o pavimenti spugnetta inumidita con acqua.

DATI TECNICI

Peso specifico	1,70 – 1,75 kg/lt
Resa teorica (e pratica)	8-10 mq/l per due mani in funzione dell'assorbimento
Tempi di essiccazione	5 ore fuori pioggia sopraverniciabile dopo 10-12 ore completa 24 ore
Aspetto del prodotto	tixotropico
Aspetto del film	opaco
Diluyente	acqua
Diluizione	prima mano 30% seconda mano 20% bucciato a rullo max 5%
Applicazione	pennello, rullo e spruzzo
Confezioni	14 – 5 litri
Magazzinaggio	teme il gelo. Conservare in un luogo fresco e asciutto (più 4°)
Contenuto cov	valore limite (2010) 40 gl di cov. Cov di questo prodotto meno di 39 gl
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco e asciutto
Colore	bianco e colori RAL

Intakto può essere colorato con il nostro sistema tintometrico. Si veda la mazzetta colori.

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere

VOCI DI CAPITOLATO

Intakto, rivestimento plastico alla farina di quarzo, di ottima resistenza all'acqua, inodore, non ingiallente, buona pennellabilità.

Finitura insaponificabile, buona resistenza meccanica, buon potere coprente, tenuta dei colori pastello alle intemperie.

A base di resine stirolo acriliche, biossido di titanio, cariche micronizzate ed additivi, trasferisce al supporto un aspetto opaco, bianco. Da applicare in una mano con una resa orientativa di 8-10 mq/l per mano in funzione dell'assorbimento.

Applicabile a pennello, rullo e spruzzo.

Conforme alla Direttiva 2004/42/CE-IIA(c).

Il prodotto rispetta i parametri della direttiva europea 2004/42/ce che limita le emissioni dei componenti organici volatili nell'ambiente, al fine di rispettare e tutelare l'ambiente.

AVVERTENZE

Non applicare a temperatura inferiore a 5°C, arieggiare bene sia durante l'utilizzo che nelle ore successive, in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua, in caso di reazione anomala contattare il proprio medico. Prestare attenzione e controllare nei colorati alle possibili variazioni di colore dovute a partite differenti e/o condizioni climatiche differenti. I colori possono differire leggermente dalla mazzetta soprattutto a seconda del prodotto utilizzato. Non disperdere nell'ambiente.

Le presenti informazioni sono aggiornate a gennaio 2024 si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di colorificio tirreno, per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.colorificiotirreno.it. Colorificio tirreno risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.