

INTONACHINO ACRILICO

rivestimento acrilico specifico per sistemi cappotto

A base di resina acrilica in dispersione acquosa, graniglie di marmo di spessore di circa 1.2/1,5 mm, cariche e pigmenti resistenti alla luce ed agli alcali, è un rivestimento a spessore a finitura ruvida ed opaca. Viene utilizzato là dove è richiesta la massima traspirabilità unita ad un'ottima idrorepellenza sia in interni che esterni. Questo prodotto esprime la massima tecnologia nei sistemi a cappotto e per la protezione ed il recupero di centri storici.



CODICE ARTICOLO
QUFRTV

PUNTI DI FORZA

Garantisce ottima adesione su tutte le superfici adeguatamente preparate e eccellente resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici. Garantisce la massima durata, ottimo potere antialga e previene gli attacchi di batteri e muffe. Ottimo potere riempitivo.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Si applica su supporti rifiniti a civile, di malta bastarda a base di calce cemento. Specifico per sistemi cappotto.

Adatto alla protezione di nuovi e vecchi edifici anche in zone marine.

INDICAZIONI D'USO

Preparazione:

Il supporto deve essere regolare e assorbente, solido ed omogeneo, possibilmente fresco. Eventuali rappezzi devono, per quanto possibile, accordarsi con il tipo di intonaco esistente. In caso di supporti stagionati o molto assorbenti o in presenza di temperature elevate, bagnare a rifiuto ed iniziare l'applicazione quando l'acqua è stata completamente assorbita.

Supporti nuovi: applicare una mano di sottofondo pigmentato per plastici nel colore desiderato; applicare successivamente, nei tempi indicati, intonachino con spatola in acciaio e lisciare con spatola in plastica. In caso di intonaco particolarmente fine e regolare applicare una mano di Siloxan Fondo invece di sottofondo per plastici.

Supporti vecchi: far precedere al ciclo riportato sopra una mano di isolante al solvente, diluita al 30% con diluente nitro.

Diluizione:

pronto all'uso o max 1-2% acqua dove necessario.

Applicazione:

spatola di acciaio inox avendo cura di distribuire uno stato uniforme di materiale e uniformarlo con frattazzo in plastica o in spugna prima che inizi a filmare in superficie.

Pulizia:

per gli attrezzi acqua e sapone, per battiscopa o pavimenti spugnetta inumidita con acqua.

Condizioni ambientali: temperatura compresa fra +5°C e +35°C; umidità relativa max 80%

Non idoneo al trattamento di supporti verniciati con pitture sfarinanti, inconsistenti, degradati

DATI TECNICI

Peso specifico	1,8 kg/lt
Resa teorica (e pratica)	2-2,5 kg/mq in funzione del supporto, effettuare una prova di resa
Tempi di essiccazione Fuori polvere	2 h secco al tatto, 12 h per ricopertura
Aspetto del prodotto	tixotropico
Aspetto del film	opaco
Diluente	acqua
Diluizione	pronto all'uso o max 1-2% acqua dove necessario
Applicazione	spatola di acciaio inox avendo cura di distribuire uno stato uniforme di materiale e uniformarlo con frattazzo in plastica o in spugna prima che inizi a filmare in superficie.
Spessore del film	1,2-1,5 mm circa a seconda della grana scelta
Magazzinaggio	teme il gelo. Conservare a +5°C.
Contenuto cov	valore limite (2010) 40 g/l. Cov di questo prodotto meno di 40 g/l
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco e asciutto
Colore	bianco
Essiccazione	3h secco al tatto, 5h per ricopertura

Intonachino acrilico può essere colorata con il nostro Sistema Tintometrico. Si veda la mazzetta colori.

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere

VOCI DI CAPITOLATO

Intonachino acrilico rivestimento acrilico specifico per sistemi cappotto, di ottima adesione su tutte le superfici adeguatamente preparate e eccellente resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici.

A base di resina acrilica in dispersione acquosa, graniglie di marmo di spessore di circa 1.2/1,5 mm, cariche e pigmenti resistenti alla luce ed agli alcali, trasferisce al supporto un aspetto opaco, uniforme e mascherante anche in presenza di superfici ad assorbimento differente. È fondamentale per la buona riuscita del lavoro che il prodotto sia applicato in condizioni climatiche favorevoli. In caso contrario i tempi di essiccazione sarebbero negativamente influenzati tanto da compromettere il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione in 10-15 giorni in condizioni ambientali ottimali.

Durante questo tempo è opportuno proteggere le superfici trattate da pioggia battente, gelo, nebbia e polveri. Teme il gelo.

Il prodotto rispetta i parametri della direttiva europea 2004/42/ce che limita le emissioni dei componenti organici volatili nell'ambiente, al fine di rispettare e tutelare l'ambiente.

AVVERTENZE

Non applicare a temperatura inferiore a 5°C, arieggiare bene sia durante l'utilizzo che nelle ore successive, in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua, in caso di reazione anomale contattare il proprio medico. Prestare attenzione e controllare nei colorati alle possibili variazioni di colore dovute a partite differenti e/o condizioni climatiche differenti. I colori possono differire leggermente dalla mazzetta soprattutto a seconda del prodotto utilizzato. Non disperdere nell'ambiente.