

PORTOFINO ENAMEL

smalto poliuretanico brillante bicomponente

Smalto poliuretanico di alta qualità, dotato di ottima ritenzione della brillantezza, di eccellente punto di bianco, non ingiallente.

Flessibile e resistente è indicato come mano a finire in cicli anticorrosivi industriali per manufatti esposti in atmosfera marina ed industriale fortemente aggressiva. Il prodotto, se applicato correttamente come da scheda tecnica, garantisce una classe di corrosione C4.



CODICE ARTICOLO
PORT00S9

PUNTI DI FORZA

Dotato di ottima ritenzione della brillantezza, di eccellente punto di bianco, non ingiallente, flessibile e resistente.

CAMPI DI APPLICAZIONE

È consigliato per finiture di gran pregio su yacht ed imbarcazioni in vetroresina, ferro, legno, alluminio. Trova inoltre impiego con successo anche su cemento, PVC, piastrelle in ceramica, vasche da bagno e pavimenti.

INDICAZIONI D'USO

Preparazione:

Lavare accuratamente ed eliminare ogni traccia di grasso, di sporco e di sale dalla superficie da verniciare.

Imbarcazioni in vetroresina: carteggiare accuratamente con carta abrasiva fine (180); lavare e sgrassare con OILCLEANER; finire con due o tre mani di PORTOFINO ENAMEL.

Manufatti in ferro: su supporto opportunamente trattato applicare una mano di EPOZINC DUE, zincante epossidico; una mano di EPOXIPRIMER HB, intermedio epossidico ad alto spessore; due o tre mani di PORTOFINO ENAMEL.

Manufatti in cemento: su superfici già verniciate, effettuare una pulizia accurata per eliminare ogni traccia di polvere ed unto esistente; se possibile effettuare una carteggiatura, anche leggera, per favorire l'adesione tra il vecchio ed il nuovo. Applicare quindi una o due mani di PORTOFINO ENAMEL.

Su superfici nuove assicurarsi che il cemento sia compatto, perfettamente maturo e privo di umidità, quindi applicare una prima mano di PORTOFINO ENAMEL molto diluita (circa 50%) che agisca come imprimitura, alla quale far seguire due mani a finire.

Applicato su pavimenti industriali, è calpestabile dopo 24 ore dall'applicazione dell'ultima mano, ma per raggiungere una reticolazione ottimale sono necessari 10-12 giorni alla temperatura di 20°C.

Diluizione:

3 – 5% a pennello; 5 – 10% a spruzzo. Diluire con ISOSOL

Applicazione:

pennello, rullo e spruzzo. Sopraverniciabile dopo 8 ore.

Pulizia:

Lavare gli attrezzi con diluente nitro o isosol.

DATI TECNICI

Peso specifico	1250 gr/l +/-50 (prodotto catalizzato riferito al bianco)
Resa teorica (e pratica)	12 – 16 mq/l per mano allo spessore consigliato
Tempi di essiccazione	per ricopertura: 8 ore secco al tatto: 4 ore
Aspetto del prodotto	tixotropico
Aspetto del film	brillante
Diluente	isosol
Diluizione	3 – 5% a pennello; 5 – 10% a spruzzo
Applicazione	pennello, rullo e spruzzo
Confezioni	15 – 2,5 – 0,750 litri
Magazzinaggio	teme il gelo. Conservare in luoghi asciutti a più 5°
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco e asciutto
Colore	bianco 00, rosso spinnaker 01, giallo 02, blu navy 03, azzurro 04, nero 98.
Contenuto cov	valore limite (2010) 500 g/l . Cov di questo prodotto max 300 g/l.
Temperatura per l'applicazione	da +5 a +35°C
Spessore per mano	25 – 30 micron
Mani consigliate	2
Rapporto di catalisi	70 pp base A + 30 pp induritore B
Pot life a 25°C	2 ore

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

VOCI DI CAPITOLATO

Portofino enamel bicomponente, smalto poliuretano brillante bicomponente, dotato di ottima ritenzione della brillantezza, di eccellente punto di bianco, non ingiallente, flessibile e resistente.

A base di resine poliuretaniche, biossido di titanio, cariche micronizzate ed additivi, trasferisce al supporto un aspetto brillante.

Da applicare in 2 mani con una resa orientativa di 12 – 16 mq/l per mano.

Applicabile a pennello, rullo e spruzzo.

Il prodotto, se applicato correttamente come da scheda tecnica, garantisce una classe di corrosione C4.

Il prodotto rispetta i parametri della direttiva europea 2004/42/ce che limita le emissioni dei componenti organici volatili nell'ambiente, al fine di rispettare e tutelare l'ambiente.

AVVERTENZE

Non applicare a temperatura inferiore a 5°C, arieggiare bene sia durante l'utilizzo che nelle ore successive, in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua, in caso di reazione anomala contattare il proprio medico. Prestare attenzione e controllare nei colorati alle possibili variazioni di colore dovute a partite differenti e/o condizioni climatiche differenti. I colori possono differire leggermente dalla mazzetta soprattutto a seconda del prodotto utilizzato. Non disperdere nell'ambiente.

Le presenti informazioni sono aggiornate a gennaio 2024 si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di colorificio tirreno, per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.colorificiotirreno.it. Colorificio tirreno risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.