

SMALTO PAVIMENTI

smalto per pavimenti monocomponente

Smalto Pavimenti è prodotto per interni specifico per il trattamento di superfici in cemento e mattoni. L'applicazione di Smalto Pavimenti consente di ottenere un effetto estetico immediato ed una sensibile azione antipolvere. Di facile manutenzione, conferisce buona resistenza all'usura derivante sia dal normale calpestio, sia dal transito di mezzi meccanici gommati.



CODICE ARTICOLO
SMAPTV

PUNTI DI FORZA

Di facile manutenzione, ottima resistenza all'usura, azione antipolvere.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Smalto Pavimenti è indicato per il trattamento di superfici in cemento e mattoni.

INDICAZIONI D'USO

Preparazione:

Asportare accuratamente tutte le parti friabili del supporto ed eliminare ogni traccia di grasso e di sporco. Mescolare accuratamente il prodotto.

Applicare almeno tre mani di prodotto a distanza di circa 12 ore tra loro.

Prodotto a base di solventi volatili e infiammabili; si consiglia di ventilare adeguatamente i locali durante l'applicazione.

Diluizione:

1° mano 30 – 50%

In presenza di superfici nuove e molto assorbenti si consiglia una diluizione sino al 100%

2° mano: 20 – 25%

3° mano: 5 – 10%. Diluire con acquaragia o D.S.U.

Applicazione:

pennello, rullo e spruzzo. Sopraverniciabile dopo 10 ore.

Pulizia:

Lavare gli attrezzi con acquaragia o D.S.U.

DATI TECNICI

Peso specifico	1,3 kg/litro
Resa teorica (e pratica)	6 – 8 mq/l per mano. Questo valore dipende fortemente dalla porosità del supporto.
Tempi di essiccazione	1 – 2 ore fuori polvere 4 – 6 ore fuori tatto 10 ore per ricopertura 7 giorni calpestabile
Aspetto del prodotto	tixotropico
Aspetto del film	semilucido
Diluyente	acquaragia o D.S.U
Diluizione	1° mano 30 – 50%. In presenza di superfici nuove e molto assorbenti si consiglia una diluizione sino al 100% 2° mano: 20 – 25% 3° mano: 5 – 10%
Applicazione	pennello, rullo e spruzzo
Confezioni	15 – 2,5 – 0,750 litri
Magazzinaggio	teme il gelo. Conservare in luoghi asciutti a più 5°
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco e asciutto
Colore	rosso ossido, grigio cemento
Contenuto cov	valore limite (2010) 500 g/l . Cov di questo prodotto max 400 g/l.
Temperatura per l'applicazione	da +5 a +35°C
Mani consigliate	3
Componenti	monocomponente

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

VOCI DI CAPITOLATO

Smalto pavimenti, smalto per pavimenti monocomponente, di facile manutenzione, ottima resistenza all'usura, azione antipolvere.

A base di resine acriliche in solvente, biossido di titanio, cariche micronizzate ed additivi, trasferisce al supporto un aspetto semilucido, rosso ossido, grigio cemento. Da applicare in 3 mani con una resa orientativa di 6-8 mq/l per mano.

Applicabile a pennello, rullo e spruzzo.

Prodotto a base di solventi volatili e infiammabili; si consiglia di ventilare adeguatamente i locali durante l'applicazione.

Il prodotto rispetta i parametri della direttiva europea 2004/42/ce che limita le emissioni dei componenti organici volatili nell'ambiente, al fine di rispettare e tutelare l'ambiente.

AVVERTENZE

Non applicare a temperatura inferiore a 5°C, arieggiare bene sia durante l'utilizzo che nelle ore successive, in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua, in caso di reazione anomale contattare il proprio medico. Prestare attenzione e controllare nei colorati alle possibili variazioni di colore dovute a partite differenti e/o condizioni climatiche differenti. I colori possono differire leggermente dalla mazzetta soprattutto a seconda del prodotto utilizzato. Non disperdere nell'ambiente.

Le presenti informazioni sono aggiornate a gennaio 2024 si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di colorificio tirreno, per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.colorificiotirreno.it. Colorificio tirreno risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.