

TRAFFICO P.U.

trattamento specifico per superfici in cemento/asfalto

Rivestimento a base di gommoresine acriliche in solvente, Traffico P.U. è specificamente formulato per la pitturazione di superfici in cemento, asfalto, meteco. La resistenza agli agenti atmosferici ed all'abrasione, unita alla grande elasticità del film ed alla peculiare caratteristica di incorporarsi nel supporto (e quindi assenza di sfogliamento) ne consigliano l'impiego all'esterno come all'interno anche per superfici destinate all'attività sportiva.



CODICE ARTICOLO
TRAFTV

PUNTI DI FORZA

Ottima resistenza agli agenti atmosferici, grande elasticità del film, si incorpora perfettamente al supporto. Molto resistente agli urti.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Formulato per la pitturazione di superfici in cemento, asfalto, meteco. Adatto sia per interni che per esterni. Non ingiallisce. Pedonabile e carrabile.

INDICAZIONI D'USO

Preparazione:

Pulire in modo accurato i supporti su cui si andrà ad intervenire per ottenere una superficie libera da ogni traccia di polvere, efflorescenze o tracce di sporco e parti sfarinanti o deboli.

Nel caso in cui si siano effettuate delle riparazioni è consigliabile dare una mano preventiva sulle medesime allo scopo di ottenere un colore uniforme e di pari intensità. È preferibile evitare le ore calde della giornata; evitare inoltre di lavorare in giornate molto ventose: il prodotto si comporta come uno smalto tradizionale ed in presenza di forte vento tende ad asciugare troppo velocemente. Non teme il gelo.

Attenzione: per sua natura il prodotto reticola completamente dopo 8 – 10 giorni dall'applicazione. È pertanto importante rendere agibile l'impianto così verniciato non prima del tempo indicato.

Diluizione:

20% prima mano

10% seconda mano. Diluire con acqua o D.S.U.

Applicazione:

pennello, rullo, airless. Sopraverniciabile dopo 12 ore.

Pulizia:

per attrezzi acqua o D.S.U.

DATI TECNICI

Peso specifico	1,400 kg/l
Resa teorica (e pratica) a 40 µ	10 mq/l per ogni mano su superficie liscia
Tempi di essiccazione	30 minuti fuori pioggia 1 ora asciutto 12 ore sovraverniciabile calpestabile dopo 8-10 giorni
Aspetto del prodotto	tixotropico
Aspetto del film	opaco
Diluyente	acquaragia o D.S.U.
Diluizione	20% prima mano 10% seconda mano
Applicazione	pennello, rullo e airless
Confezioni	15 – 4 – 0,750 litri
Magazzinaggio	non teme il gelo. Conservare in un luogo fresco e asciutto
Contenuto cov	valore limite (2010) 500 gl di cov. Cov di questo prodotto max 400 gl
Vita di stoccaggio	12 mesi in luogo fresco e asciutto
Colore	verde, rosso, bianco
Mani consigliate	2
Temperatura di applicazione	-20°C +35°C

Rilevazione dati a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere

VOCI DI CAPITOLATO

Finitura per superfici in cemento, asfalto, meteco, trattamento specifico, di ottima resistenza agli agenti atmosferici, grande elasticità del film, si incorpora perfettamente al supporto. Molto resistente agli urti.

A base di resine acriliche particolari, biossido di titanio, cariche micronizzate ed additivi, trasferisce al supporto un aspetto opaco, verde, rosso e bianco.

Da applicare in 2 mani con una resa orientativa di 10 mq/l per ogni mano su superficie liscia.

Applicabile a pennello, spruzzo e airless.

Attenzione: per sua natura il prodotto reticola completamente dopo 8 – 10 giorni dall'applicazione. E' pertanto importante rendere agibile l'impianto così verniciato non prima del tempo indicato.

Il prodotto rispetta i parametri della direttiva europea 2004/42/ce che limita le emissioni dei componenti organici volatili nell'ambiente, al fine di rispettare e tutelare l'ambiente.

AVVERTENZE

Non applicare a temperatura inferiore a 5°C, arieggiare bene sia durante l'utilizzo che nelle ore successive, in caso di contatto con gli occhi sciacquare abbondantemente con acqua, in caso di reazione anomala contattare il proprio medico. Prestare attenzione e controllare nei colorati alle possibili variazioni di colore dovute a partite differenti e/o condizioni climatiche differenti. I colori possono differire leggermente dalla mazzetta soprattutto a seconda del prodotto utilizzato. Non disperdere nell'ambiente.

Le presenti informazioni sono aggiornate a gennaio 2024 si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di colorificio tirreno, per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito www.colorificiotirreno.it. Colorificio tirreno risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.